


สมบัติทั่วไปของยางสังเคราะห์


- ยางพอลิไอโซพรีน (cis -1,4-polyisoprene, IR) เป็นยางสังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติเหมือนยางธรรมชาติ ซึ่งสามารถเรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่า “Synthetic NR”

เมื่อทำการเปรียบเทียบสมบัติของยางพอลิไอโซพรีน (IR) ต่อยางธรรมชาติ จะได้ดังต่อไปนี้

โครงสร้างทางเคมีของยางพอลิไอโซพรีน	
ข้อดีเทียบกับยางธรรมชาติ	คุณภาพสม่ำเสมอ สิ่งเจือปนน้อย มีสีขาว ผสมสีได้ง่ายและสวยงามกว่า
ข้อเสียเทียบกับยางธรรมชาติ	Tensile strength (ความทนทานต่อแรงดึง) ต่ำกว่า Tear Strength (ความทนทานต่อการฉีกขาด) ต่ำกว่า ราคาแพงมากกว่า

- ยางบิวตาไดอีน (Butadiene Rubber, BR) ผลิตจากปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบสารละลาย (Solution Polymerization) ซึ่งมีการจัดเรียงตัวได้ทั้งแบบ cis-1,4 แบบ tran-1,4 และแบบ vinyl-1,2 โดยยางชนิดนี้จะมีน้ำหนักโมเลกุลเฉลี่ยประมาณ 250,000-300,000

สมบัติทั่วไปของยางบิวตาไดอีน (BR) มีดังต่อไปนี้

โครงสร้างทางเคมีของยางบิวตาไดอีน	
ความยืดหยุ่น (Elasticity)	ความยืดหยุ่นสูงมาก ทำให้มีการกระด้างกระตอนสูงที่สุดในบรรดายางทั้งหมด
ความทนทานต่อแรงดึง (Tensile Strength)	ค่อนข้างต่ำ ต้องเติมสารเสริมแรงลงไปด้วย (Reinforced Filler)
ความต้านทานต่อการขัดถู (Abrasion Resistance)	สูงมาก
การหักงอที่อุณหภูมิต่ำ (Low Temp. Flexibility)	ดีมาก เนื่องจากมี Tg ต่ำมาก -112 °C

อายุการใช้งาน (Aging Properties)	เสื่อมสภาพในสภาวะที่มีออกซิเจน โอโซน หรือแสงแดด
อุณหภูมิการใช้งาน (Temp. Service)	-70 ถึง 75 °C
การใช้งาน	สมบัติเด่นด้านความยืดหยุ่น ความต้านทานต่อการขีดถู ความสามารถในการหักงอที่อุณหภูมิต่ำ ความร้อนสะสมในยางต่ำ และเป็นยางที่ไม่มีขี้ขี้จิ้งหนต่อน้ำมันหรือตัวทำละลายที่ไม่มีขี้ขี้ ยางบิวตาไดอินส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมยางล้อ เพราะเป็นยางที่มีความต้านทานต่อการขีดถูสูง และมักถูกนำไปทำใส่ในลูกกอล์ฟและลูกฟุตบอลเนื่องจากมีสมบัติด้านการกระเด็นตัวที่ดี

➤ ยางคลอโรพรีน (Chloroprene Rubber, CR) มีชื่อทางการค้าว่า ยางนีโอพรีน (Neoprene) เป็นยางที่สังเคราะห์จากมอนอเมอร์ของคลอโรพรีน ภายใต้สภาวะที่เหมาะสม ทำให้โมเลกุลของยางคลอโรพรีนสามารถจัดตัวได้อย่างเป็นระเบียบ ยางชนิดนี้จึงสามารถตกผลึกได้เช่นเดียวกับยางธรรมชาติ ดังนั้นยางคลอโรพรีนจึงมีค่าความทนต่อแรงดึงสูง (โดยที่ไม่ใส่สารตัวเติม) นอกจากนี้ยังมีความทนต่อการฉีกขาดและขีดถูสูงด้วย สมบัติทั่วไปของยางคลอโรพรีน (CR) มีดังต่อไปนี้

โครงสร้างทางเคมีของยางคลอโรพรีน	$\left[\text{CH}_2 - \overset{\text{Cl}}{\underset{ }{\text{C}}} = \text{CH} - \text{CH}_2 - \overset{\text{Cl}}{\underset{ }{\text{C}}} = \text{CH} - \text{CH}_2 \right]$ <p style="text-align: center;">Chloroprene unit</p>
ความเหนียวติดกัน (Track)	ความเหนียวติดกันดี ไม่เกิดรอยต่อในผลิตภัณฑ์ที่ประกอบจากหลายชิ้นส่วน
ความทนทานต่อแรงดึง (Tensile Strength)	ค่อนข้างสูง เพราะ สามารถเกิด Crystallized ได้
ทนต่อเปลวไฟ (Flammability)	ทนต่อเปลวไฟได้ดี เป็น Self-Extinguish
ความสามารถในการทนน้ำมันและสารเคมี (Oil & Chemical Resistance)	ปานกลางถึงดี แต่ไม่ทนต่อน้ำมันเชื้อเพลิง ไฮโดรคาร์บอน ฟอสเฟต เอสเทอร์ คีโตน อัลดีไฮด์ และตัวทำละลายไฮโดรคาร์บอน
อายุการใช้งาน (Aging Properties)	ทนต่อสภาพอากาศ ความร้อน โอโซน
อุณหภูมิการใช้งาน (Temp. Service)	-40 ถึง 100 °C
การใช้งาน	เป็นยางที่มีขี้ขี้เนื่องจากประกอบด้วยอะตอมของคลอรีน

	ทำให้ยางชนิดนี้มีสมบัติด้านการทนไฟ, ความทนต่อสารเคมีและน้ำมัน ซึ่งผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้งานในลักษณะดังกล่าวได้แก่ ยางซีล, ยางสายพานลำเลียงในเหมืองแร่ เป็นต้น
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- **ยางสไตรีนบิวตาไดอีน (Styrene-Butadiene Rubber, SBR)** เกิดจากการโคพอลิเมอร์ไรเซชันแบบสุมด้วยเทคนิคแบบอิมัลชัน (Emulsion Polymerization) หรือเทคนิคแบบสารละลาย (Solution polymerization) ระหว่างมอนอเมอร์สองชนิด คือ สไตรีนและบิวตาไดอีน ยางเอสบีอาร์มีค่าความถ่วงจำเพาะที่อุณหภูมิห้องประมาณ 0.93 และถือว่าเป็นยางสังเคราะห์ที่สำคัญและใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดในวงการอุตสาหกรรมยาง เนื่องจากยางชนิดนี้มีการผลิตในปริมาณมากและราคาไม่แพงเมื่อเปรียบเทียบกับยางธรรมชาติ อีกทั้งสามารถแปรรูปได้ง่าย จึงทำให้ประหยัดทั้งต้นทุนวัตถุดิบ และแรงงานการผลิต

สมบัติทั่วไปของยางสไตรีนบิวตาไดอีน (SBR) มีดังต่อไปนี้

โครงสร้างทางเคมีของยางสไตรีนบิวตาไดอีน	$\left[\text{CH}_2 - \text{CH} = \text{CH} - \text{CH}_2 \right] \left[\text{CH}_2 - \underset{\text{C}_6\text{H}_5}{\text{CH}} \right]$ <p style="text-align: center;">Butadiene unit Styrene unit</p>
ความเหนียวติดกัน (Track)	ต่ำ ต้องใช้สารเพิ่มการเหนียวติดในการผลิตผลิตภัณฑ์
ความยืดหยุ่น (Elasticity)	ต่ำกว่ายางธรรมชาติ และยิ่งลดลง ถ้ายาง SBR มี %Styrene สูงขึ้น
ความทนทานต่อแรงดึง (Tensile Strength)	ต่ำ โดยต่ำกว่า ยางธรรมชาติ 7-10 เท่า
ความสามารถในการทนน้ำมันและสารเคมี (Oil & Chemical Resistance)	ทนต่อกรด ต่างเจือจาง แอลกอฮอล์ น้ำ โกลคอลล เกลลี่ และน้ำมันซิลิโคนได้เป็นอย่างดี แต่ไม่ทนต่อน้ำมันปิโตรเลียมและไฮโดรคาร์บอน
อายุการใช้งาน (Aging Properties)	ทนต่อสภาพอากาศ ความร้อน โอโซน แสงแดด น้อยกว่ายางธรรมชาติ
อุณหภูมิการใช้งาน (Temp. Service)	-50 ถึง 100 °C
การใช้งาน	เป็นยางสังเคราะห์ที่ทนทานต่อการเสียดสีได้ดี ดังนั้นจึงใช้ในการทำพื้นรองเท้า สายพานและยางรถยนต์ เป็นต้น

- **ยางไนไตรล์ (Nitrile or Acrylonitrile-Butadiene Rubber, NBR)** เป็นโคพอลิเมอร์ของ อะไครโลไนไตรล์ และบิวตาไดอีน ยางชนิดนี้มีความเป็นขี้ผึ้งสูง ยางชนิดนี้จึงมีคุณสมบัติเด่นคือทนต่อน้ำมันปิโตรเลียม และตัวทำละลายที่ไม่มีขี้ผึ้งต่างๆ ได้ดี เนื่องจากยางชนิดนี้ประกอบด้วยสองส่วนคือส่วนที่เป็น บิวตาไดอีน ซึ่งจะให้ความยืดหยุ่น และส่วนที่เรียกว่าอะไครโรไนไตรล์ซึ่งเป็นส่วนที่จะทำให้คุณสมบัติของยาง NBR เปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ หากยิ่งเพิ่มปริมาณ อะไครโรไนไตรล์ จะทำให้มี


ความทนต่อน้ำมันและตัวทำละลายไฮโดรคาร์บอนสูงขึ้น การกระแทกกระดอนต่ำลง Compression Set น้อยลง อัตราการซึมผ่านก๊าซลดลง สมบัติการหักงอที่อุณหภูมิต่ำลดลง ความทนทานต่อความร้อนและโอโซนสูงขึ้น ความต้านทานการขัดถูสูงขึ้น ความแข็งและความทนทานต่อแรงดึงสูงขึ้น ความหนาแน่นสูงขึ้น

สมบัติทั่วไปของยางไนไตรล์ (NBR) มีดังต่อไปนี้


โครงสร้างทางเคมีของยางไนไตรล์	$\left[\text{CH}_2 - \text{CH} = \text{CH} - \text{CH}_2 \right] \left[\text{CH}_2 - \underset{\text{C} \equiv \text{N}}{\text{CH}} \right]$ <p style="text-align: center;">Butadiene unit Acrylonitrile unit</p>
ความยืดหยุ่น (Elasticity)	ต่ำกว่ายางธรรมชาติ และลดลงตาม %Acrylonitrile
ความทนทานต่อแรงดึง (Tensile Strength)	ต่ำ โดยต่ำกว่า ยางธรรมชาติ 7-10 เท่า
ความต้านทานต่อการขัดถู (Abrasion Resistance)	ค่อนข้างดี
การหักงอที่อุณหภูมิต่ำ (Low Temp. Flexibility)	ดีไม่ดี เนื่องจาก Tg สูง
อายุการใช้งาน (Aging Properties)	ทนต่อสภาพอากาศ ความร้อนได้ดี
ความสารณในการทนน้ำมันและสารเคมี (Oil & Chemical Resistance)	ทนต่อน้ำมัน ตัวละลายที่ไม่มีขั้วและสารเคมีได้
การใช้งาน	ยางไนไตรล์เป็นยางที่ไม่ตกผลึกเมื่อถูกยืด ดังนั้นจึงมีความทนต่อแรงดึงต่ำจำเป็นต้องเติมสารตัวเติมเสริมแรงเข้าช่วย ส่วนในเรื่องความยืดหยุ่นจะมีค่าใกล้เคียงกับยาง SBR ยางชนิดนี้ส่วนใหญ่จะถูกใช้ในผลิตภัณฑ์ที่ต้องสัมผัสน้ำมัน ทนต่อความร้อน และต้านทานต่อการขัดถู เช่น ปะเก็นน้ำมัน ยางโอริง ยางซีล เป็นต้น

- ยางบิวไทล์ (Butyl Rubber, IIR) เป็นยางสังเคราะห์ จากมอนอเมอร์ของไอโซพรีน โดยใช้ตัวเร่ง Ziegler-Natta โดยปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน ยางชนิดนี้ถูกเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "Synthetic Natural Rubber" เนื่องจากยางนี้มีโครงสร้างทางเคมีใกล้เคียงกับยางธรรมชาติ ทำให้คุณสมบัติต่าง ๆ ไม่แตกต่างจากยางธรรมชาติมากนัก แต่คุณสมบัติความทนต่อแรงดึงและความทนทานต่อการฉีกขาดต่ำกว่าเล็กน้อย ข้อดีของยาง IIR คือ มีสีขาว สิ่งเจือปนน้อย คุณภาพคงที่ ส่วนมากใช้ผลิตจุกนม และอุปกรณ์การแพทย์

สมบัติทั่วไปของยางบิวไทล์ (IIR) มีดังต่อไปนี้


โครงสร้างทางเคมีของยางบิวไทล์	 <p style="text-align: center;">Isobutylene unit Isoprene unit</p>
ความยืดหยุ่น (Elasticity)	ค่อนข้างต่ำ
ความทนทานต่อแรงดึง (Tensile Strength)	ค่อนข้างสูง
ความต้านทานต่อการขีดถู (Abrasion Resistance)	ค่อนข้างสูงเมื่อ Crosslink แล้ว
การกระด้างกระดอน (Rebound Resilience)	การกระด้างกระดอนที่อุณหภูมิห้องได้ไม่ดีนัก แต่จะมีค่าสูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น
อายุการใช้งาน (Aging Properties)	ทนต่อสภาพอากาศ ความร้อน ไขมัน โอโซน ออกซิเจนได้ดี
ความสารณในการทนน้ำมันและสารเคมี (Oil & Chemical Resistance)	ดีมาก
การซึมผ่านของก๊าซ (Gas Permeability)	ต่ำมาก โดยต่ำกว่ายางธรรมชาติ 8-10 เท่า
การใช้งาน	ใช้ในผลิตภัณฑ์ที่ต้องการอัตราการซึมผ่านของก๊าซที่ต่ำ และมีความทนทานต่อสภาพอากาศได้ดี ซึ่งทำให้ยางบิวไทล์เหมาะสมในการผลิตยางในรถยนต์ ลูกยางลมสำหรับบอลลูนให้คงรูป จุกปิดภาชนะ ปลอกหุ้มสายไฟ หรือสายเคเบิล เป็นต้น

- ยางเอทิลีนพรอพิลีนไดอีน (Ethylene-Propylene Diene Monomer, EPDM) ในระยะแรกเริ่มที่ได้มีการสังเคราะห์พอลิเมอร์จากการทำปฏิกิริยาโคพอลิเมอร์โรเซชันระหว่างมอนอเมอร์ของเอทิลีน (Ethylene) กับโพรพิลีน (Propylene) จะได้พอลิเมอร์ที่มีลักษณะการจัดเรียงตัวของโมเลกุลแบบ อสัณฐานและมีสมบัติเป็นยางเรียกว่ายาง EPM เนื่องจากโมเลกุลของยางชนิดนี้ไม่มีส่วนที่ไม่อิ่มตัว (ไม่มีพันธะคู่) ดังนั้น ยางชนิดนี้จึงมีสมบัติเด่นในด้านความทนทานต่อการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากแสงแดด ออกซิเจน ความร้อน โอโซน และสารเคมี อย่างไรก็ตาม ข้อเสียหลักของยางชนิดนี้ก็คือไม่สามารถใช้กำมะถันในการคงรูปได้(เพราะไม่มีพันธะคู่อยู่ในโมเลกุล) การทำให้ยางคงรูปจึงต้องใช้เพอร์ออกไซด์เท่านั้น ปัจจุบันจึงได้มีการพัฒนาชนิดใหม่โดยการเติมมอนอเมอร์ตัวที่สามคือไดอีนลงไปเล็กน้อยในระหว่างการผลิตปฏิกิริยาพอลิเมอร์โรเซชัน ทำใหยางที่ได้มีส่วนที่ไม่อิ่มตัวอยู่ในสายโมเลกุล ยางจึงสามารถคงรูปได้ด้วยกำมะถันและเรียกกยางชนิดนี้ว่ายาง EPDM สมบัติทั่วไปของยางเอทิลีนพรอพิลีนไดอีน (EPDM) มีดังต่อไปนี้

โครงสร้างทางเคมีของยางเอทิลีนพรอพิลีนไดอิน	 <p style="text-align: center;">Ethylene unit Propylene unit</p>
ความยืดหยุ่น (Elasticity)	มีค่าสูงกว่ายางสังเคราะห์ชนิดอื่นๆ แต่ต่ำกว่ายางธรรมชาติ
ความทนทานต่อแรงดึง (Tensile Strength)	ค่อนข้างต่ำ
สมบัติเชิงพลวัต (Dynamic Properties)	สมบัติเชิงพลวัตที่ดีมากและมีความทนทานต่อความล้าสูง โดยเฉพาะในยางที่ได้รับการคงรูปด้วยระบบกำมะถัน
อายุการใช้งาน (Aging Properties)	ทนต่อสภาพอากาศ ความร้อนไอน้ำ โอโซน ออกซิเจน
ความสารทนทานในน้ำมันและสารเคมี (Oil & Chemical Resistance)	ไม่ทนต่อน้ำมัน หรือตัวทำละลายไม่มีขั้ว
อุณหภูมิการใช้งาน (Temp. Service)	-40 ถึง 150 °C
การใช้งาน	ใช้งานให้ผลิตภัณฑ์ที่ต้องสัมผัสน้ำมัน ทนต่อความร้อนและต้านทานต่อการขีดถู ส่วนมากนิยมในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ท่อยางเครื่องซักผ้า สายพานลำเลียง แผ่นยางกันน้ำ เป็นต้น

- ยางซิลิโคน (Silicone Rubber , Q) เป็นยางสังเคราะห์ โดยแกนโซหลักนั้นไม่ได้ประกอบไปด้วยไฮโดรคาร์บอนเหมือนยางชนิดอื่นๆ แต่จะประกอบได้วยอะตอมของซิลิกอน (Si) และออกซิเจน (O) โดยยางซิลิโคนนั้นมีหลายเกรด ซึ่งยางซิลิโคนเป็นยางที่มีแรงดึงดูระหว่างโมเลกุลต่ำ ส่วนใหญ่ไม่อยู่ในรูปของแข็ง แต่จะอยู่ในรูปของเหลวหนืดสูงมาก แเบค่าความหนืดก็ขึ้นอยู่กับเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเพียงเล็กน้อย ยางซิลิโคนจะมีสมบัติความยืดหยุ่นดี จำเป็นต้องทำให้คงรูปโดยกระบวนการวัลคาไนซ์ด้วยเพอร์ออกไซด์

สมบัติทั่วไปของยางซิลิโคน (Q) มีดังต่อไปนี้

โครงสร้างทางเคมีของยางซิลิโคน	
ความทนทานต่อแรงดึง (Tensile Strength)	ค่อนข้างต่ำ
ความทนต่อแรงกระแทก (Impact Resistance)	ค่อนข้างต่ำ
อายุการใช้งาน (Aging Properties)	ทนต่อสภาพอากาศ โอโซน แสงแดด และความร้อน

	ได้ดีกว่าที่เป็นพวกไฮโดรคาร์บอน
ความสารทนทานในน้ำมันและสารเคมี (Oil & Chemical Resistance)	ทนน้ำทันได้ปานกลาง แต่ยางชนิดนี้ไม่ทนต่อกรดและด่าง สารเคมีจำพวก คีโตน และอีเทอร์
การซึมผ่านของก๊าซ (Gas Permeability)	สูงกว่ายางชนิดอื่นๆ
การใช้งาน	การใช้งานของยางซิลิโคนจะถูกจำกัดอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถใช้อย่างชนิดอื่นๆ ได้ เพราะยางชนิดนี้มีราคาสูงมาก ส่วนใหญ่จะใช้ในการผลิตยางที่เป็นชิ้นส่วนของเครื่องบินและรถยนต์ ใช้ทำฉนวนเคเบิล และใช้ในงานทางการแพทย์และเภสัชกรรมรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ต้องสัมผัสกับอาหาร

การใช้งานยางสังเคราะห์

ยางสังเคราะห์นั้นเมื่อเทียบสมบัติเฉพาะตัวทางด้านเทคนิคกับยางธรรมชาติแล้ว ยางสังเคราะห์จะมีความทนทานต่อการขัดถูและการสึกกร่อน (Abrasion Resistance) ที่ดีกว่า มีความเสถียรทางความร้อน (Thermal Stability) ที่สูงกว่าทำให้ยางสังเคราะห์เสื่อมสภาพได้ช้ากว่ายางธรรมชาติ ทั้งยังมียางสังเคราะห์อีกหลายชนิดที่สามารถคงความยืดหยุ่นได้แม้อยู่ในอุณหภูมิที่ต่ำ สามารถทนต่อน้ำมันและจาระบี รวมทั้งยังทนเปลวไฟได้ดีซึ่งเหมาะกับการนำไปใช้ทำเป็นฉนวนในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วย ดังนั้นในปัจจุบันยางสังเคราะห์จึงได้รับความนิยมมากกว่ายางธรรมชาติทั้งยังมีหลายชนิดให้เลือกเหมาะกับการใช้งานหลากหลายประเภท ตั้งแต่การนำมาใช้ในอุตสาหกรรมยางรถยนต์ ใช้ผลิตเป็นเครื่องมือแพทย์ หรือใช้ทำชิ้นส่วนแม่พิมพ์ และสายพานในเครื่องจักร เป็นต้น

เปรียบเทียบสมบัติของยางประเภทต่างๆ

สมบัติ	ชนิดของยาง							
	NR	IR	BR	CR	SBR	NBR	IIR	EPDM
ความทนต่อแรงดึง (ไม่มีสารเสริมแรง)	1	2	6	3	5	5	4	5
ความทนต่อแรงดึง (มีสารเสริมแรง)	1	2	4	2	2	2	3	3
การยืดตัวสูงสุด	1	1	3	2	2	2	2	3
ความต้านทานต่อการขาด (มีสารเสริมแรง)	4	4	1	3	3	3	4	3
ความทนต่อการฉีกขาด	2	2	5	2	3	2	3	3
การกระเด็นตัว	2	2	1	3	3	3	6	3
ความยืดหยุ่นที่อุณหภูมิต่ำ	2	2	2	3	3	3	2	2
ความทนต่อความร้อน	5	5	4	3	4	3	3	2
ความทนต่อการเกิดออกซิเดชัน	4	4	2	2	3	2	2	1
ความทนต่อแสง UV	4	4	3	2	3	2	2	1
ความทนต่อโอโซนและสภาพอากาศ	4	4	3	2	4	2	2	1
ความทนต่อน้ำมัน	6	6	6	2	5	2	6	4
ความทนต่อน้ำมันเชื้อเพลิง	6	6	6	3	6	3	6	5
ความทนต่อการกรด	3	3	3	2	3	2	2	1
ความทนต่อต่าง	3	3	3	2	3	2	2	1
ความทนต่อการติดไฟ	6	6	6	2	6	2	6	6
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า	1	1	2	4	2	4	2	2
การซึมผ่านของก๊าซ	5	5	4	3	4	3	1	4

หมายเหตุ:

*1 = ดีมากที่สุด 6 = ด้อยที่สุด

** การใช้งานของยางซิลิโคน (Q) จะถูกจำกัดอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถใช้อย่างชนิดอื่นๆ ได้ เพราะยางชนิดนี้มีราคาสูงมาก จึงไม่นำมาเปรียบเทียบ

พงษ์ธร แซ่ฮุย “ยาง : ชนิด สมบัติ และการใช้งาน” ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ๒๕๔๗.

ดร.พงษ์ธร แซ่ฮุย “ชนิดของยางและการใช้งาน” ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย.