

## ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ฉบับที่ ๔๑๗๕ (พ.ศ. ๒๕๕๓)

ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

พ.ศ. ๒๕๑๑

เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ยางกันเรือกระแทกรูปท่อทรงกระบอกและรูปตัววี

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางกันเรือกระแทกรูปท่อทรงกระบอกและรูปตัววี มาตรฐานเลขที่ มอก. 2479 - 2552 ไว้ดังมีรายการละเอียดต่อท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

# มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

## ยางกันเรือกระแทกรูปท่อทรงกระบอกและรูปตัววี


### 1. ขอบข่าย

- 1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะยางกันเรือกระแทกที่มีรูปท่อทรงกระบอก (cylindrical shape) และรูปตัววี (V-shape) แต่ไม่ครอบคลุมยางกันกระแทกทรงอื่น และที่เติมลมหรือทำจากโฟม


### 2. บทนิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ มีดังต่อไปนี้

- 2.1 ยางกันเรือกระแทก ซึ่งต่อไปในมาตรฐานนี้จะเรียกว่า "ยางกันกระแทก" หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางธรรมชาติและ/หรือยางสังเคราะห์ ใช้ป้องกันความเสียหายของเรือและท่าเทียบเรือที่เกิดจากการเฉี่ยวชนหรือการกระแทกโดยตรงจากการเคลื่อนที่ผ่านหรือเข้าจอดเทียบท่าของเรือ
- 2.2 ยางกันกระแทกรูปท่อทรงกระบอก หมายถึง ยางกันกระแทกที่มีลักษณะเป็นท่อทรงกระบอก ใช้อ้อยด้วยโซ่หรือโซ่และแกนเหล็กเวลาติดตั้ง ตัวอย่างดังรูปที่ 1



รูปที่ 1 (ก) ติดตั้งด้วยการร้อยด้วยโซ่



รูปที่ 1 (ข) ติดตั้งด้วยโซ่และแกนเหล็ก

รูปที่ 1 ตัวอย่างยางกันกระแทกรูปท่อทรงกระบอก

(ข้อ 2.2)

- 2.3 ยางกันกระแทกรูปตัววี หมายถึง ยางกันกระแทกที่มีภาคตัดขวางเป็นรูปคล้ายตัว V มีเหล็กแผ่นเป็นโครงสร้างเสริมความแข็งแรงที่ฐาน มี 2 ลักษณะ คือ ฐานปิด (close) และฐานเปิด (open) ตัวอย่างดังรูปที่ 2



รูปที่ 2 (ก) ยางกันกระแทกรูปตัววีฐานปิด

รูปที่ 2 (ข) ยางกันกระแทกรูปตัววีฐานเปิด

### รูปที่ 2 ตัวอย่างยางกันกระแทกรูปตัววี

(ข้อ 2.3)


- 2.4 แรงต้าน (reaction force) หมายถึง แรงที่ยางกันกระแทกกระทำตอบกับตัวเรือและแนวชายฝั่ง มีขนาดเท่ากับแรงที่ยางกันกระแทกถูกกดจากตัวเรือและแนวชายฝั่ง
- 2.5 พลังงานที่ดูดซับ (absorption energy) หมายถึง พลังงานจลน์ที่ยางกันกระแทกสามารถดูดซับ ถ่ายโอน และกระจายพลังงานที่เกิดขึ้นนี้จากการกระทำของเรือต่อยางกันกระแทกทำให้ค่าของพลังงานตั้งต้นลดลง เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับทั้งตัวเรือและแนวชายฝั่ง

## 3. แบบ

- 3.1 ยางกันกระแทกแบ่งตามรูปทรง เป็น 2 แบบ คือ
- 3.1.1 แบบรูปท่อทรงกระบอก
  - 3.1.2 แบบรูปตัววี


## 4. มิติและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน

- 4.1 มิติและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยมีเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนตามตารางที่ 1 การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ 9.3



- หมายเหตุ
- $L, L_1$  คือ ความยาวของยางกันกระแทก
  - $A, B, C$  คือ ความกว้างของยางกันกระแทก
  - $H$  คือ ความสูงของยางกันกระแทก
  - $D, E$  คือ ความหนาของยางกันกระแทก
  - $J$  คือ มิติของรูสำหรับสลัก
  - $F, G$  คือ ระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลางของรูสลัก
  - $P$  คือ ความหนาของแผ่นเหล็ก
  - $Q$  คือ ความกว้างของแผ่นเหล็ก

รูปที่ 3 มิติของยางกันกระแทกรูปตัววีฐานปิด  
(ข้อ 4.1)



- หมายเหตุ
- $L, L_1$  คือ ความยาวของยางกันกระแทก
  - $A, B, C$  คือ ความกว้างของยางกันกระแทก
  - $H$  คือ ความสูงของยางกันกระแทก
  - $I, J, K, M$  คือ มิติของรูสำหรับสลัก
  - $F$  คือ ระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลางของรูสลัก
  - $P$  คือ ความหนาของแผ่นเหล็ก

รูปที่ 4 มิติของยางกันกระแทกรูปตัววีฐานเปิด  
(ข้อ 4.1)

**ตารางที่ 1 มิติและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน**  
(ข้อ 4.1)

รายการ ที่	มิติ		เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน	
			รูปทรงกระบอก	รูปตัววี
1	เส้นผ่านศูนย์กลางภายในและภายนอก ร้อยละ ไม่เกิน		$\pm 3$	ไม่กำหนด
2	ความยาว ( $L_1, L$ ) ร้อยละ ไม่เกิน		+4	+4
			-2	-2
3	ความกว้าง ( $A, B, C$ ) ร้อยละ ไม่เกิน		ไม่กำหนด	+4
				-2
4	ความสูง ( $H$ ) ร้อยละ ไม่เกิน		ไม่กำหนด	+4
				-2
5	ความหนา ( $D, E$ ) ร้อยละ		ไม่กำหนด	+10 -5 +8 -2 +10 -5 +8 -2
	$D$	น้อยกว่าหรือเท่ากับ 80		
		(เฉพาะฐานปิด) มากกว่า 80		
	$E$	น้อยกว่าหรือเท่ากับ 40		
		(เฉพาะฐานปิด) มากกว่า 40		
	6	มิติของรูสำหรับสลัก ( $I, J, K, M$ ) มิลลิเมตร ไม่เกิน		
7	ระยะระหว่างจุดศูนย์กลางของรูสลัก ( $F, G$ ) มิลลิเมตร ไม่เกิน		ไม่กำหนด	$\pm 4$

## 5. วัสดุ

### 5.1 แผ่นเหล็ก

ความหนาและคุณภาพของแผ่นเหล็กให้เป็นไปตาม มอก. 1479  
การตรวจสอบให้ทำโดยการพิจารณาใบรับรองจากผู้ผลิต

### 5.2 สมบัติทางฟิสิกส์ของวัสดุที่ใช้ทำอย่างกันกระแทก

ต้องเป็นไปตามตารางที่ 2

**ตารางที่ 2 สมบัติทางฟิสิกส์ของวัสดุที่ใช้ทำยางกันกระแทก**  
(ข้อ 5.2)

รายการ ที่	สมบัติ	หน่วย	เกณฑ์กำหนด	วิธี ทดสอบตาม
1	ความแข็ง ไม่เกิน	Shore A	78	ข้อ 9.4
2	ความต้านแรงดึง ไม่น้อยกว่า	MPa	16	ข้อ 9.5
3	ความยืดเมื่อขาด ไม่น้อยกว่า	%	350	ข้อ 9.5
4	หลังการเร่งการเสื่อมอายุ - ความแข็ง เพิ่มขึ้น ไม่เกิน ของค่าก่อนการเร่งการเสื่อมอายุ - ความต้านแรงดึง ไม่น้อยกว่า ของค่าก่อนการเร่งการเสื่อมอายุ - ความยืดเมื่อขาด ไม่น้อยกว่า ของค่าก่อนการเร่งการเสื่อมอายุ	Shore A  %  %	8  80  80	ข้อ 9.6
5	ความต้านแรงฉีกขาด ไม่น้อยกว่า	kN/m	70	ข้อ 9.7
6	ความทนการขัดสี - ปริมาตรสูญเสียน้ำ ไม่เกิน	mm <sup>3</sup>	100	ข้อ 9.8
7	การยุบตัวเนื่องจากแรงอัด ไม่เกิน	%	30	ข้อ 9.9
8	ปริมาตรเพิ่มขึ้นหลังแช่น้ำ ไม่เกิน	%	8	ข้อ 9.10
9	ความทน โอโซน	-	ต้องไม่มีรอยแตก	ข้อ 9.11
10	แรงยึดติดระหว่างยางกับเหล็ก ไม่น้อยกว่า	N/mm	7	ข้อ 9.12

## 6. คุณลักษณะที่ต้องการ

### 6.1 ลักษณะทั่วไป

ผิวด้านนอกต้องปราศจากข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่มีผลเสียต่อการใช้งาน เช่น สิ่งแปลกปลอม ฟองอากาศ เป็นต้น การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ

### 6.2 แรงต้านและพลังงานที่ดูดซับ

ค่าแรงต้านต้องต่ำกว่าค่าแรงต้านสูงสุดที่ระบุ และค่าพลังงานที่ดูดซับต้องสูงกว่าค่าพลังงานที่ดูดซับต่ำสุดที่ระบุ การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ 9.13

## 7. เครื่องหมายและฉลาก

7.1 ที่ด้านนอกของยางกันกระแทก อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน และไม่ลบเลือนง่าย

- (1) ชื่อผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้หรือชื่ออื่นที่สื่อความหมายว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้
  - (2) แบบ
  - (3) เส้นผ่านศูนย์กลางและความยาว เป็นมิลลิเมตรหรือเมตร สำหรับยางกันกระแทกรูปท่อทรงกระบอก
  - (4) ความสูงและความยาว เป็นมิลลิเมตรหรือเมตร สำหรับยางกันกระแทกรูปตัววี
  - (5) เดือน ปีที่ทำ หรือรหัสรุ่นที่ทำ
  - (6) ชื่อผู้ทำ หรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
- ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

## 8. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

8.1 การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสินให้เป็นไปตามภาคผนวก ก.

## 9. การทดสอบ

### 9.1 ข้อกำหนดทั่วไป

ให้ใช้วิธีที่กำหนดในมาตรฐานนี้ หรือวิธีอื่นใดที่เทียบเท่า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง ให้ใช้วิธีที่กำหนดในมาตรฐานนี้

### 9.2 ภาวะทดสอบ

หากมิได้กำหนดเป็นอย่างอื่น ให้ทดสอบที่อุณหภูมิ  $(23 \pm 2)$  องศาเซลเซียส

### 9.3 การวัดมิติ

#### 9.3.1 ความยาว ความกว้าง ความสูง และความหนา

ให้ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม สุ่มวัดที่ตำแหน่งต่าง ๆ มิติละ 3 ครั้ง หาค่าเฉลี่ย แล้วรายงานผลโดยคำนวณเป็นร้อยละของความคลาดเคลื่อน



- 9.3.2 เส้นผ่านศูนย์กลางภายในและภายนอก  
ให้ใช้เครื่องวัดละเอียด 1 มิลลิเมตร สุ่มวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในและภายนอกทั้ง 2 ด้านของ ยางกันกระแทกตัวอย่าง แต่ละปลายให้วัด 2 ครั้ง ซึ่งตั้งฉากกัน หาค่าเฉลี่ย แล้วรายงานผลโดยคำนวณ เป็นร้อยละของความคลาดเคลื่อน
- 9.3.3 มิติของรูสำหรับสลัก  
ให้ใช้เครื่องวัดละเอียด 0.1 มิลลิเมตร วัดมิติต่างๆ ของรูสลักของยางกันกระแทกตัวอย่างทุกรูสลัก โดยแต่ละรูสลักให้วัด 2 ครั้งตั้งฉากกัน แล้วรายงานผลเป็นค่าเฉลี่ย
- 9.3.4 ระยะระหว่างจุดศูนย์กลางของรูสลัก  
ให้ใช้เครื่องวัดละเอียด 0.10 มิลลิเมตร สุ่มวัดระยะระหว่างจุดศูนย์กลางของรูสลักของ ยางกันกระแทก ตัวอย่าง ให้วัด 3 ครั้ง แล้วรายงานเป็นค่าเฉลี่ย
- 9.4 การทดสอบความแข็ง  
ให้ปฏิบัติตาม ISO 7619-1 โดยใช้เครื่อง Durometer Type A
- 9.5 การทดสอบความต้านแรงดึงและความยืดเมื่อขาด  
ให้ปฏิบัติตาม ISO 37 โดยตัดชิ้นทดสอบเป็นรูปดัมป์เบลล์ Type 1
- 9.6 การทดสอบการเร่งการเสื่อมอายุ
- 9.6.1 ความแข็ง  
นำชิ้นทดสอบที่วัดความแข็งจากข้อ 9.4 ไปเร่งการเสื่อมอายุตาม ISO 188 ที่อุณหภูมิ  $(70 \pm 1)$  องศาเซลเซียส เป็นเวลา  $(96 \frac{0}{2})$  ชั่วโมง แล้วนำไปทดสอบความแข็งอีกครั้งตามข้อ 9.4
- 9.6.2 ความต้านแรงดึงและความยืดเมื่อขาด  
ตัดชิ้นทดสอบเป็นรูปดัมป์เบลล์ Type 1 ตามข้อ 9.5 นำไปเร่งการเสื่อมอายุตาม ISO 188 ที่อุณหภูมิ  $(70 \pm 1)$  องศาเซลเซียส เป็นเวลา  $(96 \frac{0}{2})$  ชั่วโมง แล้วนำไปทดสอบความต้านแรงดึง และความยืด เมื่อขาดตามข้อ 9.5
- 9.7 การทดสอบความต้านแรงฉีกขาด  
ให้ปฏิบัติตาม ISO 34-1 method C
- 9.8 การทดสอบความทนการขัดสี  
ให้ปฏิบัติตาม ISO 4649 method A
- 9.9 การทดสอบการยุบตัวเนื่องจากแรงอัด  
ให้ปฏิบัติตาม ISO 815 ที่อุณหภูมิ  $(70 \pm 1)$  องศาเซลเซียส เป็นเวลา  $(22 \frac{0}{2})$  ชั่วโมง
- 9.10 การทดสอบปริมาตรเพิ่มขึ้นหลังแช่น้ำ  
ให้ปฏิบัติตาม ISO 1817 ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา  $(168 \pm 2)$  ชั่วโมง แล้วคำนวณหาปริมาตรที่เพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ

## 9.11 การทดสอบความทนไอโซน

ให้ปฏิบัติตาม ISO 1431-1 procedure A ที่ภาวะต่อไปนี้


- (1) ความเข้มข้นของไอโซน ( $50 \pm 5$ ) ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อ 100 ลูกบาศก์เมตร
- (2) อุณหภูมิ ( $40 \pm 2$ ) องศาเซลเซียส
- (3) ระยะเวลา 48 ชั่วโมง
- (4) ความยืดร้อยละ 20

ตรวจพินิจทันทีด้วยเลนส์กำลังขยาย 7 เท่า ขณะที่ยึดอยู่ที่ความยืดตามข้อ (4)

## 9.12 การทดสอบแรงยึดติดระหว่างยางกับเหล็ก

## 9.12.1 การเตรียมชิ้นทดสอบ

ตัดชิ้นทดสอบจากแผ่นยางหนา ( $6 \pm 0.1$ ) มิลลิเมตรให้มีขนาดกว้าง ( $25 \pm 0.1$ ) มิลลิเมตร ยาว 125 มิลลิเมตรยึดติดกับโลหะที่มีขนาดกว้าง ( $25 \pm 0.1$ ) มิลลิเมตร ยาว ( $60 \pm 1$ ) มิลลิเมตร หนา ( $1.5 \pm 0.1$ ) มิลลิเมตร โดยให้มีพื้นที่ที่ยึดติดกันมีขนาดกว้าง ( $25 \pm 0.1$ ) มิลลิเมตร ยาว 25 มิลลิเมตร ดังแสดงในรูปที่ 5



รูปที่ 5 ชิ้นทดสอบแรงยึดติดระหว่างยางกับเหล็ก  
(ข้อ 9.12)

9.12.2 วิธีทดสอบ

ให้ปฏิบัติตาม ISO 813

9.12.3 การรายงานผล

รายงานค่าแรงยึดติดระหว่างยางกับเหล็ก โดยนำแรงสูงสุดที่ใช้ในการดึงหารด้วยความกว้างของชั้นทดสอบ และค่าแรงสูงสุดที่ใช้ในการดึงให้วิเคราะห์ผลตาม ISO 6133

หมายเหตุ อาจรายงานโดยระบุสัญลักษณ์บริเวณชั้นทดสอบที่เกิดการแตกหักเพิ่มเติม เช่น R หมายถึง เกิดการแตกหักที่ตัวเนื้อยาง เป็นต้น


9.13 การทดสอบแรงต้านและพลังงานที่ดูดซับ

9.13.1 การเตรียมชั้นทดสอบ

ให้ใช้ยางกันกระแทกตัวอย่างทั้งชิ้นเป็นชั้นทดสอบ


9.13.2 วิธีทดสอบ

- (1) นำชั้นทดสอบวางระหว่างแผ่นกดของเครื่องกดชั้นทดสอบในแนวที่ชั้นทดสอบต้องรับ แรงกดตาม ลักษณะการใช้งานจริง ดังรูปที่ 6
- (2) กดชั้นทดสอบด้วยอัตราเร็วระหว่าง 20 มิลลิเมตรต่อนาที ถึง 80 มิลลิเมตรต่อนาที จนกระทั่งความสูงของชั้นทดสอบลดลงร้อยละ 50
- (3) คลายเครื่องกดด้วยอัตราเร็วเดียวกับที่ใช้กดชั้นทดสอบ ไม่ต้องบันทึกผลทดสอบในรอบแรก
- (4) กดและคลายชั้นทดสอบตามข้อ (2) และข้อ (3) อีก 2 รอบ บันทึกความสัมพันธ์ระหว่างแรงต้านและระยะยุบตัวในรอบที่ 2 และรอบที่ 3 จะได้กราฟดังรูปที่ 7
- (5) คำนวณหาแรงต้านสูงสุดเฉลี่ยเป็นต้นที่ได้จากการทดสอบในรอบที่ 2 และรอบที่ 3
- (6) คำนวณหาพลังงานที่ดูดซับในแต่ละรอบของการทดสอบจากพื้นที่ใต้กราฟ และรายงานค่าเฉลี่ยที่ได้จากการทดสอบในรอบที่ 2 และรอบที่ 3 เป็นต้น-เมตร



รูปที่ 6 การทดสอบแรงต้านและพลังงานที่ดูดซับ

(ข้อ 9.13)



- A คือ ระยะยุบตัวสูงสุด เป็นเมตร  
 B คือ แรงต้านสูงสุด เป็นตัน  
 E คือ พลังงานที่ดูดซับ เป็นตัน-เมตร

รูปที่ 7 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงต้านและระยะยุบตัว  
 (ข้อ 9.13)

## ภาคผนวก ก.

### การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

(ข้อ 8.1)

- ก.1 รุ่น ในที่นี้ หมายถึง ยางกันกระแทก แบบเดียวกัน ที่มีมิติและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนเดียวกันทำขึ้นโดยกรรมวิธีเดียวกัน จากยางที่มีส่วนผสมอย่างเดียวกัน ที่ทำหรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน
- ก.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้ หรืออาจใช้แผนการชักตัวอย่างอื่นที่เทียบเท่ากันทางวิชาการกับแผนที่กำหนดไว้
- ก.2.1 การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบมิติ คุณลักษณะที่ต้องการ และเครื่องหมายและฉลาก
- ก.2.1.1 ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันจำนวน 1 หน่วย ทดสอบมิติ คุณลักษณะที่ต้องการและเครื่องหมายและฉลาก
- ก.2.1.2 ตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 4. ข้อ 6. และข้อ 7. จึงจะถือว่ายางกันกระแทกรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
- ก.2.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบวัสดุ
- ก.2.2.1 ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากยางผสมคอมพาวด์ที่ได้จากการผสมในคราวเดียวกันและใช้ทำยางกันกระแทกรุ่นเดียวกันจำนวนเพียงพอสำหรับการทดสอบ นำไปทำเป็นแผ่นยางหรือชิ้นทดสอบตามที่กำหนด แล้วนำไปทำให้ยางคงรูปโดยใช้เวลาในการคงรูปที่ร้อยละ 90 ของยางคงรูปเต็มที่ ( $t_{c90}$ ) ดังต่อไปนี้
- (1) แผ่นยางหนา ( $2.0 \pm 0.2$ ) มิลลิเมตร  
สำหรับทดสอบสมบัติทางฟิสิกส์ของวัสดุที่ใช้ทำยางกันกระแทก (ตามตารางที่ 2) ดังนี้
    - (ก) ความต้านแรงดึงและความยืดเมื่อขาด ก่อนการเร่งการเสื่อมอายุ
    - (ข) ความต้านแรงดึงและความยืดเมื่อขาด หลังการเร่งการเสื่อมอายุ
    - (ค) ความต้านแรงฉีกขาด
    - (ง) ปริมาตรเพิ่มขึ้น หลังแช่น้ำ
    - (จ) ความทนโอโซน
  - (2) แผ่นยางหนาไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร  
สำหรับทดสอบความแข็งก่อนและหลังการเร่งการเสื่อมอายุ
  - (3) แผ่นยางหนา ( $6 \pm 0.1$ ) มิลลิเมตร  
สำหรับทดสอบแรงยึดติดระหว่างยางกับเหล็ก
  - (4) ชิ้นทดสอบทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลาง ( $16 \pm 0.2$ ) มิลลิเมตร สูง 6 มิลลิเมตร  
สำหรับทดสอบความทนการขัดสี
  - (5) ชิ้นทดสอบทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลาง ( $29 \pm 0.5$ ) มิลลิเมตร สูง ( $12.5 \pm 0.5$ ) มิลลิเมตร  
สำหรับทดสอบการยุบตัวเนื่องจากแรงอัด

ก.2.2.2 ตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 5.2 ทุกรายการจึงจะถือว่าวงกันกระแทกรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

ก.3 เกณฑ์ตัดสิน

ตัวอย่างวงกันกระแทกต้องเป็นไปตามข้อ ก.2.1.2 และข้อ ก.2.2.2 ทุกข้อ จึงจะถือว่าวงกันกระแทกรุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้

---