

ປະກາສກະກະທຽວອຸດສາຫກຮນ

ລະບົບທີ ១៥៦ (ພ.ສ. ២៥ຕົນ)

ອອກດາມຄວາມໃນພຣະຣາບບໍ່ຢູ່ຕົມາຕຣູານພລິຕົກັນທີ່ອຸດສາຫກຮນ

ພ.ສ. ២៥ຕົນ

ເຮືອງ ກໍານົດມາຕຣູານພລິຕົກັນທີ່ອຸດສາຫກຮນ

ແພັ່ນຍາງກັນຈືນ

ອາສີຍ້ອນຈາດາມຄວາມໃນມາຕຣາ ៤៥ ແຫ່ງພຣະຣາບບໍ່ຢູ່ຕົມາຕຣູານພລິຕົກັນທີ່ອຸດສາຫກຮນ ພ.ສ. ២៥ຕົນ
ຮັງມັນຕີວ່າກາຮະທຽວອຸດສາຫກຮນ ອອກປະກາສກໍານົດມາຕຣູານພລິຕົກັນທີ່ອຸດສາຫກຮນ ແພັ່ນຍາງກັນຈືນ
ມາຕຣູານເລີກທີ່ ນອກ. ១៣៥-២៥ຕົນ ໄວ ດັ່ງນີ້ຮາຍກາຮະເອີດດ່ວຍປະການນີ້

ປະກາສ ວັນທີ ២៦ ຖຸນກາພັນທີ ២៥ຕົນ

ພລຕີ ສັນນີ ຂອປະກາສນີ

ຮັງມັນຕີວ່າກາຮະທຽວອຸດສາຫກຮນ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

แผ่นยางกันชื้น

1. ขอนำข่าย

- 1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนด ชนิด รูปร่าง มิติและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน คุณลักษณะที่ต้องการ เชื่อมโยงและฉลาก การซักดูอย่างระ恒และเกณฑ์ตัดสิน และการทดสอบแผ่นยางกันชื้น
- 1.2 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะแผ่นยางกันชื้นที่ใช้สำหรับรองพื้นห้องน้ำเพื่อป้องกันการซึมผ่านของน้ำเท่านั้น

2. บทนิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ มีดังต่อไปนี้

- 2.1 แผ่นยางกันชื้น หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นแผ่น ทำจากยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์

3. ชนิด

- 3.1 แผ่นยางกันชื้น แบ่งตามชนิดของยางที่ใช้ห้าออกเป็น 2 ชนิด คือ
 - 3.1.1 ชนิดยางธรรมชาติ
 - 3.1.2 ชนิดยางสังเคราะห์

4. รูปร่าง มิติและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน

- 4.1 หากริ้วมีการคงกลับเป็นอย่างอื่นระหว่างริ้วจะถือว่าข้อความนี้เป็นข้อความที่ไม่ถูกต้อง รูปร่างของแผ่นยางกันชื้นมี 2 แบบ คือ แบบ ที่ 1 และแบบที่ 2 ที่ระบุไว้ในรูปร่างกล่อง และแบบที่ 2 ที่ระบุไว้ในรูปร่างกล่อง
- 4.2 มิติของแผ่นยางกันชื้น ให้เป็นไปตามที่ผู้ขายกำหนดไว้ในแบบ(drawing) โดยจะมีเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน ให้ด้านที่กำหนดในตารางที่ 1 ตารางทดสอบให้ดูได้ที่ค่าในข้อ 8.2

ตารางที่ 1 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของมิติ
(ข้อ 4.2)

หน่วยเป็นมิลลิเมตร

มิติ	เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน
ความกว้าง	+ 2 - 1
ความหนา	+ 1 - 0.5
เส้นผ่านศูนย์กลาง	+ 1 - 0.5

5. คุณลักษณะที่ต้องการ

5.1 สักษณะทั่วไป

ต้องมีลักษณะเรียบ เงินเงือกเมียวgan บันไดคากันเป็นองค์จากสิ่งปฏิกูลอย และข้อบกพร่องที่อาจเป็นผลเสียต่อการใช้งาน ได้แก่ ปูริ รูหูน มองอากาศ และยกช่วงความยาวที่น้อยกว่า 25 เมตร ต้องไม่มีตะเข็บหรือรอยคิ่ม

การทดสอบบันไดให้โดยการตรวจสอบที่นั่ง

5.2 สมบัติทางฟิสิกส์

5.2.1 ชนิดยางธรรมชาติ

ต้องเป็นไปตามตารางที่ 2

5.2.2 ชนิดยางสังเคราะห์

ต้องเป็นไปตามตารางที่ 3

ตารางที่ 2 สมบัติทางพิสิกส์ของแผ่นยางกันช็อมนิคยางธรรมชาติ

(ข้อ 5.2.1)

รายการที่	คุณลักษณะ	เกณฑ์ที่กำหนด	วิธีทดสอบ
1	ความแข็ง IRHD	60 ถึง 70	ข้อ 8.3
2	ความต้านแรงตึง เมกะ hectek ไม่น้อยกว่า	17.5	ข้อ 8.4
3	ความยืดเมื่อขาด ร้อยละ ไม่น้อยกว่า	450	ข้อ 8.4
4	การยั่นร่อง ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 168 ชั่วโมง ความแข็งเบสิยนแปลง IRHD ไม่เกิน ความต้านแรงตึงเบสิยนแปลง ร้อยละ ไม่เกิน ความยืดเมื่อขาดเบสิยนแปลง ร้อยละ ไม่เกิน	+ 10 ~ 20 ~ 20	ข้อ 8.5
5	การยุ่นตัวเบื่องจากแรงตึง ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 22 ชั่วโมง ร้อยละ ไม่เกิน	30	ข้อ 8.6
6	การอุดหนา ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 วัน น้ำหนักที่เปลี่ยนไป ร้อยละ ไม่เกิน	5	ข้อ 8.7

ตารางที่ 3 สมบัติทางพิสิกส์ของแผ่นยางกันช็อมนิคยางสังเคราะห์

(ข้อ 5.2.2)

รายการที่	คุณลักษณะ	เกณฑ์ที่กำหนด	วิธีทดสอบ
1	ความแข็ง IRHD	60 ถึง 70	ข้อ 8.3
2	ความต้านแรงตึง เมกะ hectek ไม่น้อยกว่า	17.5	ข้อ 8.4
3	ความยืดเมื่อขาด ร้อยละ ไม่น้อยกว่า	350	ข้อ 8.4
4	การยั่นร่อง ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 70 ชั่วโมง ความแข็งเบสิยนแปลง TRHD ไม่เกิน ความต้านแรงตึงเบสิยนแปลง ร้อยละ ไม่เกิน ความยืดเมื่อขาดเบสิยนแปลง ร้อยละ ไม่เกิน	+ 15 ~ 15 ~ 40	ข้อ 8.5
5	การยุ่นตัวเบื่องจากแรงตึง ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 22 ชั่วโมง ร้อยละ ไม่เกิน	35	ข้อ 8.6
6	การอุดหนา ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 วัน น้ำหนักที่เปลี่ยนไป ร้อยละ ไม่เกิน	5	ข้อ 8.7
7	ความหนา ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 70 ชั่วโมง น้ำหนักที่เปลี่ยนไป ร้อยละ ไม่เกิน	45	ข้อ 8.8

6. เครื่องหมายและฉลาก

- 6.1 ที่มั่นย่างกันเชิงชุกแต่น อย่างน้อยต้องมีเล็ก นิ่งช้า หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดค่าปั้นให้เห็นได้
ง่าย ดังนี้
- (1) ชนิด
 - (2) ความกว้างและความหนา เป็นมิลลิเมตร
 - (3) เสื่อน ปีที่ทำ หรือหัสดูร์ที่ทำ
 - (4) ห้องผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการตัวห้องผลิต เช่น
ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกันมากษาให้ถูกต้องไว้ชัดเจน
- 6.2 ถ้วยกำลังลิตรที่อุดส่วนกรรรมที่เป็นไปตามมาตรฐานนี้ จะแสดงเครื่องหมายมาตรฐานหันมือลิตรที่อุดส่วนกรรรม^{น้ำ} ต่อเมื่อได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุดส่วนกรรรมแล้ว

7. การซักดูอย่างและการทดสอบ

- 7.1 รุ่น ในที่นี้ หมายถึง แบบย่างกันเชิงชนิด ภูปร่าง และขนาดเดียวกัน มีส่วนประกอบอย่างเดียวกัน ท่าโดย
กรรมวิธี เดียวกัน ที่ทางเรียกว่าตั้งนอยนห์หรือช้อบภายในระยะเวลาเดียวกัน
- 7.2 การซักดูอย่างและเก็บตัวอย่าง ให้เป็นไปตามแบบการซักดูอย่างที่กำหนดค่าปั้นนี้ หรืออาจใช้แผนการ
ซักดูอย่างอื่นที่ที่ยอมเท่ากันทางวิชาการกับแผนที่กำหนดไว้
- 7.2.1 การซักดูอย่าง
ให้ซักดูอย่างโดยวิธีสูญจากรุ่นเดียวกันจำนวน 4 ม้วน นำไปประจําระลอกมิที แล้วตัดตัวอย่างแต่ละ
ม้วนให้ยาวประมาณ 50 เมตรโดยเมตร เพื่อทดสอบรายการอื่น ๆ
- 7.2.2 เก็บตัวอย่าง
ตัวอย่างแบบย่างกันเชิงต้องเป็นไปตามข้อ 4. และข้อ 5. ยกเว้น จึงจะถือว่าແຜ່ນย่างกันเชิงรุ่นนี้
เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุดส่วนกรรรมนี้

8. การทดสอบ

8.1 ภาวะทดสอบ

ให้เก็บตัวอย่างหรือขันทดสอบไว้ที่อุณหภูมิ 27 ± 2 องศาเซลเซียส และความชื้นเพียงพอ ร้อยละ 65 ± 5
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 ชั่วโมง ก่อนนำไปทดสอบ

8.2 การวัดมิตร

8.2.1 ความกว้าง

8.2.1.1 เครื่องมือ

เครื่องวัดที่วัดได้ละเอียดถึง 0.5 มิลลิเมตร และยาวพอที่จะวัดความกว้างของตัวอย่างได้โดยตรง

8.2.1.2 วิธีทดสอบ

วัดความกว้างของตัวอย่างที่ทำแน่นห่าง ๆ กัน 4 ค่าหนึ่ง โดยให้นับตัวค่าหนึ่งอยู่ห่างกันเป็นระยะเท่า ๆ กัน และรายงานผลทุกค่า

8.2.2 ความหนาและเส้นผ่านศูนย์กลาง

8.2.2.1 เครื่องมือ

เครื่องวัดที่วัดได้ละเอียดถึง 0.05 มิลลิเมตร

8.2.2.2 วิธีทดสอบ

วัดความหนาและเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวอย่างที่ทำอย่างที่ทำแน่นห่าง ๆ กัน มีต้อง 4 ค่าหนึ่ง และรายงานผลทุกค่า

8.3 การทดสอบความแข็ง

ใช้ปืนดักตาม ISO 48 ที่อุณหภูมิ 27 ± 2 องศาเซลเซียส โดยใช้ชี้针ทดสอบจากตัวค่าหนึ่งห่าง ๆ กันของตัวอย่าง จำนวน 3 ชั้น แล้วหาค่าเฉลี่ย

8.4 การทดสอบความต้านแรงดึงและความยืดเมื่อขาด

ใช้ปืนดักตาม ISO 37 โดยตัดชิ้นทดสอบเป็นรูปดัมบ์เบลล์ชิ้นที่ 1 จำนวน 3 ชั้น แล้วหาค่าเฉลี่ย

8.5 การทดสอบการร้าบเร็ง

8.5.1 ใช้ชี้针ทดสอบเช่นเดียวกับข้อ 8.3 นำไปบ่มเพร่งตาม ISO 188 โดยใช้อุณหภูมิและเวลาอบตากำหนดในตารางที่ 4 นานาทดสอบความแข็งตามข้อ 8.3 แล้วเบรริยมเทียบกับค่าที่ได้จากการข้อ 8.3

8.5.2 ใช้ชี้针ทดสอบเช่นเดียวกับข้อ 8.4 นำไปบ่มเพร่งตาม ISO 188 โดยใช้อุณหภูมิและเวลาอบตากำหนดในตารางที่ 4 นานาทดสอบความต้านแรงดึงและความยืดเมื่อขาดตามข้อ 8.4 แล้วเบรริยมเทียบกับค่าที่ได้จากการข้อ 8.4

ตารางที่ 4 อุณหภูมิและเวลาในการบ่มเร่ง
(ห้อง 8.5.1 ห้อง 8.5.2 และห้อง 8.6)

ชนิด	อุณหภูมิ องศาเซลเซียส	เวลา ชั่วโมง
ยางธรรมชาติ	70 ± 2	168
ยางสังเคราะห์	100 ± 2	70

8.6 การทดสอบการยุบตัวเนื่องจากแรงอัด

ให้ปฏิบัติตาม ISO 815 โดยทดสอบที่อุณหภูมิตามที่กำหนดในตารางที่ 4 เป็นเวลา 22 ชั่วโมง

8.7 การทดสอบการยุบตัวเนื้อ

ให้ปฏิบัติตาม ISO 1817 โดยแข็งขันทดสอบในน้ำที่อุณหภูมิ 23 ± 2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน

8.8 การทดสอบความหนานั่น

ให้ปฏิบัติตาม ISO 1817 โดยแข็งขันทดสอบในน้ำมันเบอร์ 3 ที่อุณหภูมิ 100 ± 2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 70 ชั่วโมง