

ປະກາສກຮຽງອຸຕສາຫກຮຽມ

ฉบับທີ ۴۳۷ (ພ.ສ. ۲۵๕๕)

ອອກຕາມຄວາມໃນພຣະຣາຊບໍ່ຢູ່ຕົມາຕຣູ້ຈານຜລິຕກັນທີ່ອຸຕສາຫກຮຽມ

ພ.ສ. ۲۵๑

ເຮືອງ ກຳນົດມາຕຣູ້ຈານຜລິຕກັນທີ່ອຸຕສາຫກຮຽມ

ທ່ອຍາງແລະອຸປະກົນສ່າງນໍ້າເຂົ້າເຄື່ອງໜັກຝ້າແລະເຄື່ອງລ້າງຈານ

ອາศີຍໆຈາກຕາມຄວາມໃນມາຕຣາ ۱ ແຫ່ງພຣະຣາຊບໍ່ຢູ່ຕົມາຕຣູ້ຈານຜລິຕກັນທີ່ອຸຕສາຫກຮຽມ
ພ.ສ. ۲۵۱ ຮັ້ງມີມາຕຣູ້ຈານຜລິຕກັນທີ່ອຸຕສາຫກຮຽມອອກປະກາສກກຳນົດມາຕຣູ້ຈານຜລິຕກັນທີ່ອຸຕສາຫກຮຽມ
ທ່ອຍາງແລະອຸປະກົນສ່າງນໍ້າເຂົ້າເຄື່ອງໜັກຝ້າແລະເຄື່ອງລ້າງຈານ ມາຕຣູ້ຈານເລກທີ່ ມອກ.2557 - 2554 ໄວ
ດັ່ງນີ້ມີມາຕຣູ້ຈານຜລິຕກັນທີ່ອຸຕສາຫກຮຽມ

ທີ່ນີ້ ໃຫ້ມີຜລິດຕໍ່ຕ່າງປະເທດ ເປັນຕົ້ນໄປ

ປະກາສ ວັນທີ ۲۳ ມີນາຄມ ພ.ສ. ۲۵๕๕

ໜ່າຍມາຮາວງສົ່ງສະໜັກ ສະໜັກສົ່ງສະໜັກ

ຮັ້ງມີມາຕຣູ້ຈານຜລິຕກັນທີ່ອຸຕສາຫກຮຽມ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ท่อยางและอุปกรณ์ส่งน้ำเข้าเครื่องซักผ้า

และเครื่องล้างจาน

1. ขอนำข่าย

- 1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมเฉพาะท่อยางและท่อยางพร้อมอุปกรณ์ประกอบสำหรับต่อ กับแหล่งจ่ายน้ำซึ่งมีแรงดันไม่เกิน 1 MPa เป็นท่อน้ำเข้าของเครื่องซักผ้า เครื่องซักอบผ้า และเครื่องล้างจาน

2. บทนิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ มีดังต่อไปนี้

- 2.1 ท่อยาง สำหรับเครื่องซักผ้าและเครื่องล้างจาน ซึ่งต่อไปในมาตรฐานนี้จะเรียกว่า “ท่อยาง” หมายถึง ท่อที่ทำจากยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์หรือยางธรรมชาติผสมยางสังเคราะห์ ประกอบด้วยยางชั้นในวัสดุเสริมแรงที่เป็นสิ่งทอ และยางชั้นนอก ใช้ต่อ กับแหล่งจ่ายน้ำเป็นท่อน้ำเข้าของเครื่องซักผ้า เครื่องซักอบผ้า เครื่องอบผ้า และเครื่องล้างจาน
- 2.2 ความดันใช้งาน หมายถึง ความดันสูงสุดที่กำหนดให้สำหรับใช้งาน
- 2.3 ความเยื่องศูนย์กลาง (concentricity) หมายถึง ความเยื่องของจุดศูนย์กลางของเส้นรอบวงของผิวด้านนอก และผิวด้านในของท่อยาง

3. ประเภท

- 3.1 ท่อยาง แบ่งตามอุณหภูมิของน้ำขณะใช้งาน เป็น 2 ประเภท คือ
- 3.1.1 ประเภทที่ 1 เป็นท่อยางสำหรับน้ำอุณหภูมิปานกลาง ไม่เกิน 70°C มีความทนความดันใช้งานสูงสุด 1 MPa
- 3.1.2 ประเภทที่ 2 เป็นท่อยางสำหรับน้ำอุณหภูมิสูง ไม่เกิน 90°C มีความทนความดันใช้งานสูงสุด 1 MPa

4. ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน

- 4.1 ขนาดระบุ และเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
ให้เป็นไปตามตารางที่ 1
การวัดให้ปฏิบัติตามข้อ 9.2.2

ตารางที่ 1 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน (ข้อ 4.1)

หน่วยเป็นมิลลิเมตร

ขนาดระบุ	เส้นผ่านศูนย์กลางภายในต่ำสุดและสูงสุด					
	ท่อยางที่ทำโดยอาศัย แกนกลางแข็ง ⁽¹⁾		ท่อยางที่ทำโดยอาศัย แกนกลางที่โค้งงอได้ ⁽²⁾		ท่อยางที่ทำโดยไม่อาศัย แกนกลาง ⁽³⁾	
	ต่ำสุด	สูงสุด	ต่ำสุด	สูงสุด	ต่ำสุด	สูงสุด
10	9.3	10.1	9.3	10.1	8.7	10.3
12.5	12.3	13.5	12.3	13.5	11.9	13.5

หมายเหตุ ⁽¹⁾ หมายถึง ท่อยางที่ขึ้นรูปโดยอาศัยแกนกลางแข็งช่วยในระหว่างการขึ้นรูป

⁽²⁾ หมายถึง ท่อยางที่ขึ้นรูปโดยอาศัยแกนกลางที่โค้งงอได้ช่วยในระหว่างการขึ้นรูป

⁽³⁾ หมายถึง ท่อยางที่ขึ้นรูปโดยไม่ต้องอาศัยแกนกลางช่วยในระหว่างการขึ้นรูป

4.2 ความร่วมศูนย์กลาง

ผังท่อยางต้องมีค่าความต่างสูงสุดไม่เกิน 0.3 mm

การวัดให้ปฏิบัติตามข้อ 9.2.3

4.3 ความยาว

ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ที่ฉลาก โดยยอมให้มีเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนได้ตามตารางที่ 2

การวัดให้ปฏิบัติตามข้อ 9.2.4

ตารางที่ 2 ความยาวและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน
(ข้อ 4.3)

หน่วยเป็นมิลลิเมตร

ความยาว	เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน
≤ 300	± 3
$> 300 \text{ } \text{ถึง} \leq 600$	± 4.5
$> 600 \text{ } \text{ถึง} \leq 900$	± 6
$> 900 \text{ } \text{ถึง} \leq 1\,200$	± 9
$> 1\,200 \text{ } \text{ถึง} \leq 1\,800$	± 12
$> 1\,800$	$\pm ร้อยละ 1$

5. คุณลักษณะที่ต้องการ

5.1 ลักษณะทั่วไป

ยางชั้นในและยางชั้นนอกต้องมีความหนาสม่ำเสมอ ประกอบกันได้อย่างสนิท และปราศจากสิ่งแปลกปลอม รูพรุน รอยบริ แตก และตำหนิที่อาจเป็นผลเสียหายต่อการใช้งาน

การทดสอบให้ตรวจพินิจ

5.2 คุณลักษณะทางฟิสิกส์ของท่อยาง

ต้องเป็นไปตามตารางที่ 3

5.3 คุณลักษณะทางฟิสิกส์ของท่อยางพร้อมอุปกรณ์ประกอบ

ต้องเป็นไปตามตารางที่ 4

ตารางที่ 3 คุณลักษณะทางฟิสิกส์ของท่อยาง

(ข้อ 5.2)

รายการ ที่	คุณลักษณะ	หน่วย	เกณฑ์ที่กำหนด		วิธีทดสอบ ตาม
			ประเภทที่ 1	ประเภทที่ 2	
1	ความต้านการดัดโค้ง	-	ต้องไม่บิดงอ ไม่แตกหัก หรือไม่หลุดลอกเป็นชิ้น		ข้อ 9.3
	- ค่าสัมประสิทธิ์การดัดโค้ง (T/D)	-	ต้องไม่น้อยกว่า 0.8		
2	ความต้านการพับงอ	-	ต้องไม่มีรอยแตก ไม่ร้าวซึม ไม่พอง หรือไม่เสียหาย		ข้อ 9.4
3	ความทนความดันน้ำหลังเร่งการ เสื่อมอายุ	-	ต้องไม่มีรอยแตก ไม่ร้าวซึม ไม่พอง หรือไม่เสียหาย		ข้อ 9.5
4	ความทนโอลิซันของยางชั้นนอก	-	ต้องไม่ปริ ไม่แตก		ข้อ 9.6
5	ความทนแรงคล	-	ท่อยางต้องไม่มีรอยแตก ร้าวซึม พอง หรือเสียหาย		ข้อ 9.7
6	แรงยึดติดระหว่างยางชั้นในกับวัสดุ เสริมแรง ระหว่างชั้นของวัสดุ เสริมแรง และระหว่างยางชั้นนอก กับวัสดุเสริมแรง ไม่น้อยกว่า	kN/m	1.5		ข้อ 9.8

ตารางที่ 4 คุณลักษณะทางพิสิกส์ของท่อยางพร้อมอุปกรณ์ประกอบ

(ข้อ 5.3)

รายการ ที่	คุณลักษณะ	หน่วย	เกณฑ์ที่กำหนด		วิธีทดสอบ ตาม
			ประเภทที่ 1	ประเภทที่ 2	
1	ความต้านการดัดโค้ง	-	ต้องไม่บิดงอ ไม่แตกหัก หรือไม่หลุดออกเป็นชิ้น		ข้อ 9.3
	- ค่าสมประสิทธิ์การดัดโค้ง (T/D)	-	ต้องไม่น้อยกว่า 0.8		
2	ความต้านการพับงอ	-	ท่อยางต้องไม่มีรอยแตก ไม่ร้าวซึม ไม่พอง หรือไม่เสียหาย และ อุปกรณ์ประกอบต้องไม่คลื่นหลุดจาก ท่อยาง		ข้อ 9.4
3	ความทนความดันน้ำหลังเร่งการ เสื่อมอายุ	-	ต้องไม่มีรอยแตก ไม่ร้าวซึม ไม่พอง หรือไม่เสียหาย และ อุปกรณ์ประกอบต้องไม่หลุดออก จากท่อยาง		ข้อ 9.5
4	ความทนโอลิโคนของยางชั้นนอก	-	ต้องไม่ปรี ไม่แตก		ข้อ 9.6
5	ความทนแรงดึง	-	ต้องไม่มีรอยแตก ไม่ร้าวซึม ไม่พอง หรือไม่เสียหาย และ อุปกรณ์ประกอบต้องไม่หลุดออก จากท่อยาง		ข้อ 9.7
6	แรงยึดติดระหว่างยางชั้นในกับวัสดุ เสริมแรง ระหว่างชั้นของวัสดุ เสริมแรง และระหว่างยางชั้นนอก กับวัสดุเสริมแรง ไม่น้อยกว่า	kN/m	1.5		ข้อ 9.8
7	ความต้านทานเชิงกลของสลักก เกลียวเทอร์มอพลาสติก	-	สลักเกลียวต้องไม่มีรอยแตก และ ยังคงนำไปใช้งานได้		ข้อ 9.9

6. การบรรจุ

- 6.1 ให้หุ้มห่อท่ออย่างด้วยวัสดุที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการบ่นเบี้ยนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง และการเก็บ

7. เครื่องหมายและฉลาก

- 7.1 ที่ท่ออย่างทุกๆ ระยะไม่เกิน 1 เมตร อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน และไม่ลบเดือนจ่ายตลอดความยาวของท่ออย่าง
- (1) ชื่อผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้
 - (2) ประเภท
 - (3) ขนาดระบุ เป็นมิลลิเมตร
 - (4) ความดันใช้งาน เป็นเมกะพาสคัล
 - (5) เดือนปีที่ทำ หรือรหัสรุ่นที่ทำ
 - (6) ชื่อผู้ทำ หรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
- 7.2 ที่ภาชนะบรรจุท่ออย่างอย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
- (1) ชื่อผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้
 - (2) ประเภท
 - (3) ขนาดระบุ เป็นมิลลิเมตร
 - (4) ความดันใช้งาน เป็นเมกะพาสคัล
 - (5) ความยาว เป็นเมตร
 - (6) เดือนปีที่ทำ หรือรหัสรุ่นที่ทำ
 - (7) ชื่อผู้ทำ หรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
- ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศด้วย ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

8. การซักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

- 8.1 การซักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน ให้เป็นไปตามภาคผนวก ก.

9. การทดสอบ

9.1 ภาวะทดสอบ

หากมิได้กำหนดเป็นอย่างอื่น ให้ทดสอบที่อุณหภูมิ $(27 \pm 2)^\circ\text{C}$

9.2 การวัดขนาด

9.2.1 การเตรียมชิ้นทดสอบ

- (1) กรณีท่อยาง ให้ใช้ท่อยางทั้งท่อเป็นชิ้นทดสอบ
- (2) กรณีท่อยางพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ให้ทดสอบอุปกรณ์ประกอบออกก่อน และใช้เฉพาะท่อยางทั้งท่อเป็นชิ้นทดสอบ

9.2.2 เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน

ให้ใช้เครื่องวัดละเอียดถึง 0.01 mm วัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่ปลายทั้ง 2 ด้านของท่อยางตัวอย่าง โดยแต่ละด้านให้วัด 2 ครั้งตั้งจากซึ่งกันและกัน รายงานค่าเฉลี่ย

9.2.3 ความเอียงศูนย์กลาง


ให้วัดตาม ISO 4671

9.2.4 ความยาว

ให้ใช้เครื่องวัดละเอียดถึง 1 mm วัดความยาวของท่อยางตัวอย่างจากปลายด้านหนึ่งถึงปลายอีกด้านหนึ่ง

9.3 การทดสอบความต้านการดัดโค้ง

ให้ปฏิบัติตาม ISO 1746 Method A โดยใช้รัศมีดัดโค้ง 7.5 เท่าของขนาดระบุ และวัดค่าสัมประสิทธิ์การดัดโค้ง ดังรูปที่ 1



$$\text{ค่าสัมประสิทธิ์การดัดโค้ง} = \frac{T}{D}$$

หมายเหตุ T คือ มิติของท่อยางด้านนอกส่วนที่ดัดโค้ง

D คือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อยาง วัดที่จุดกึ่งกลางของท่อยางก่อนทดสอบ


C คือ 2 เท่าของรัศมีดัดโค้ง 7.5 เท่าของขนาดระบุ

รูปที่ 1 การวัดค่าสัมประสิทธิ์การตัดโค้ง
(ข้อ 9.3)

9.4 การทดสอบความต้านการพับงอ

9.4.1 วิธีทดสอบ

- 9.4.1.1 ให้พับท่อ邪งตัวอย่างเป็นมุม 180°
- 9.4.1.2 กดให้มีความหนาเป็น 2 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ邪ง (ดูรูปที่ 2)
เป็นเวลา 5 s
- 9.4.1.3 คลายการกดเป็นเวลา 1 min
- 9.4.1.4 ทำซ้ำดังแต่ข้อ 9.4.1.1 ถึงข้อ 9.4.1.3 รวม 10 ครั้ง ที่ตำแหน่งและทิศทางเดิม
- 9.4.1.5 เดินน้ำลงในท่อ邪งตัวอย่าง
- 9.4.1.6 ทดสอบตาม ISO 1402 ที่ความดัน 3.15 MPa เป็นเวลา 1 min ดังนี้
 - (1) ท่อ邪งประเภทที่ 1 ให้ทดสอบที่อุณหภูมิ $(70 \pm 2)^\circ\text{C}$
 - (2) ท่อ邪งประเภทที่ 2 ให้ทดสอบที่อุณหภูมิ $(90 \pm 2)^\circ\text{C}$



D คือ เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ邪ง เป็น mm

P คือ ความดัน เป็น MPa

รูปที่ 2 การทดสอบความต้านการพับงอ
(ข้อ 9.4)

9.5 การทดสอบความทนความดันน้ำหลังเร่งการเสื่อมอายุ

9.5.1 วิธีทดสอบ

9.5.1.1 เดิมน้ำลงในท่อยางตัวอย่าง นำไปปั่นเร่งการเสื่อมอายุในตู้อบเป็นเวลา (168 ± 2) h ตาม ISO 188 ดังนี้

(1) ท่อยางประเภทที่ 1 ให้ทดสอบที่อุณหภูมิ (70 ± 2) °C

(2) ท่อยางประเภทที่ 2 ให้ทดสอบที่อุณหภูมิ (90 ± 2) °C

9.5.1.2 หลังจากเร่งการเสื่อมอายุแล้วให้ทดสอบตาม ISO 1402 ที่ความดัน 3.15 MPa เป็นเวลา 1 min ดังนี้

(1) ท่อยางประเภทที่ 1 ให้ทดสอบที่อุณหภูมน้ำในท่อยาง (70 ± 2) °C
 (2) ท่อยางประเภทที่ 2 ให้ทดสอบที่อุณหภูมน้ำในท่อยาง (90 ± 2) °C

9.6 การทดสอบความทนไอโซชันของยางชั้นนอก

ให้ปฏิบัติตาม ISO 7326 Method 1 โดยใช้ภาวะทดสอบ ดังต่อไปนี้

(1) ความเข้มข้นของไอโซชัน (50 ± 5) cm³ ต่อ 100 m³

(2) อุณหภูมิ (40 ± 2) °C

(3) ระยะเวลา 72 h

ตรวจพินิจท่อยางตัวอย่างด้วยแวนขยายหรือเลนส์กำลังขยาย 2 เท่า

9.7 การทดสอบความทนแรงคล

9.7.1 วิธีทดสอบ


9.7.1.1 ติดตั้งท่อยางตัวอย่างพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตามรูปที่ 3 โดยม้วนท่อยางตัวอย่างเป็นวงกลมให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 300 mm

9.7.1.2 เดิมน้ำลงในท่อยางตัวอย่าง ควบคุมอุณหภูมิในตู้ทดสอบและนำในท่อยางตัวอย่างให้คงที่

(1) ท่อยางประเภทที่ 1 ใช้น้ำอุณหภูมิ (25 ± 2) °C


(2) ท่อยางประเภทที่ 2 ใช้น้ำอุณหภูมิ (90 ± 2) °C

9.7.1.3 ให้แรงคลแก่ท่อยางตัวอย่างจำนวน 25 000 รอบโดยมีความดันระหว่าง 1 MPa ถึง 2 MPa มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความดันเป็นกราฟรูปชายน์ (ดูรูปที่ 4) และมีความถี่ 0.5 Hz ถึง 0.6 Hz



รูปที่ 3 การทดสอบความทนแรงดล
(ข้อ 9.7.1.1)

- 1 คือ แท่นเก็บความดัน
- 2 คือ แท่นกำเนิดแรงดล
- 3 คือ อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ
- 4 คือ ท่อยางที่ม้วนเป็นวง
- 5 คือ อุปกรณ์ให้ความร้อน
- 6 คือ ลิ้นปิด/ปิด



รูปที่ 4 แผนภาพรอบการให้ความดัน
(ข้อ 9.7.1.3)


9.8 การทดสอบแรงยึดติด

ให้ปฏิบัติตาม ISO 8033 แล้ววัดแรงยึดติดระหว่างยางชั้นในกับวัสดุเสริมแรง ระหว่างชั้นของวัสดุเสริมแรง และระหว่างยางชั้นนอกกับวัสดุเสริมแรง

9.9 การทดสอบความต้านทานเชิงกลของสลักเกลียวเทอร์มอพลาสติก

9.9.1 วิธีทดสอบ

- (1) ประกอบท่อยางกับอุปกรณ์ประกอบเข้าด้วยกัน
- (2) ก่อนทดสอบให้เก็บชิ้นทดสอบไว้ที่อุณหภูมิ $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$ และความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 45 ถึงร้อยละ 55 เป็นเวลา 72 h
- (3) นำสลักเกลียวไปขันที่แท่งเหล็กแข็ง ตามรูปที่ 5 โดยใช้แรงบิดสูงสุด 15 Nm
- (4) ตรวจพินิจ



หน่วยเป็นมิลลิเมตร (ยกเว้นมีการระบุหน่วยเป็นอย่างอื่น ไว้)

**รูปที่ 5 แท่งเหล็กแข็งสำหรับการทดสอบความต้านทานเชิงกลของสลักเกลียวเทอร์มอพลาสติก
(ข้อ 9.9)**

ภาคผนวก ก.

การซักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน (ข้อ 7.1)

- ก.1 รุ่น ในที่นี้ หมายถึง ท่อยางหรือท่อยางพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ประเภท และขนาดระบุเดียวกัน ทำโดยกรรมวิธีเดียวกัน จากยางที่มีส่วนผสมอย่างเดียวกัน ที่ทำหรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน
- ก.2 การซักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการซักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้ หรืออาจใช้แผนการซักตัวอย่างอื่นที่เทียบเท่ากันทางวิชาการกับแผนที่กำหนดไว้
- ก.2.1 การซักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบขนาด ลักษณะทั่วไป การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก
- ก.2.1.1 ให้ซักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากท่อยางหรือท่อยางพร้อมอุปกรณ์ประกอบรุ่นเดียวกัน จำนวน 3 ท่อ
- ก.2.1.2 ตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 4. ข้อ 5.1 ข้อ 6. และข้อ 7. ทุกข้อ จึงจะถือว่าท่อยางหรือท่อยางพร้อม อุปกรณ์ประกอบรุ่นนี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
- ก.2.2 การซักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบคุณลักษณะที่ต้องการ
- ก.2.2.1 ให้ซักตัวอย่างท่อยางหรือท่อยางพร้อมอุปกรณ์ประกอบโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันตามตารางที่ ก.1

ตารางที่ ก.1 จำนวนตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบและรายการ (ข้อ ก.2.2.1)

รายการที่	การทดสอบ	จำนวนตัวอย่าง ท่อ
1	ความต้านการดัดโค้ง	2
2	ความต้านการพับงอ	2
3	ความทนความดันน้ำหลังเร่งการเสื่อมอายุ	2
4	ความทน ไอโซนของยางชั้นนอก	3
5	ความทนแรงคล	2
6	แรงยึดติดระหว่างยางชั้นในกับวัสดุเสริมแรง ระหว่างชั้นของ วัสดุเสริมแรง และระหว่างยางชั้นนอกกับวัสดุเสริมแรง	2
7	ความต้านทานเชิงกลของสลักเกลียวท่อร่มอพลาสติก	2

- ก.2.2.2 ตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 5.2 สำหรับท่อยาง และข้อ 5.3 สำหรับท่อยางพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จึงจะถือว่าท่อยางหรือท่อยางพร้อมอุปกรณ์ประกอบรุ่นนี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

ก.3 เกณฑ์ตัดสิน

ตัวอย่างท่อยางหรือท่อยางพาร์กอุปกรณ์ประกอบต้องเป็นไปตามข้อ ก.2.1.2 และข้อ ก.2.2.2 ทุกข้อ จึงจะถือว่าท่อยางหรือท่อยางพาร์กอุปกรณ์ประกอบรุ่นนี้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมนี้
