

## ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ฉบับที่ ๓๘๔๕ (พ.ศ. ๒๕๕๑)

ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

พ.ศ. ๒๕๑๑

เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ท่ออย่างคูดและส่งน้ำ

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่ออย่างคูดและส่งน้ำ  
มาตรฐานเลขที่ มอก. 746 - 2530

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
พ.ศ. ๒๕๑๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  
ฉบับที่ ๑๒๕๓ (พ.ศ. ๒๕๓๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่ออย่างคูดและส่งน้ำ มาตรฐานเลขที่  
มอก. 746 - 2530 ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ และออกประกาศกำหนดมาตรฐาน  
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่ออย่างคูดและส่งน้ำ มาตรฐานเลขที่ มอก. 746 - 2551 ขึ้นใหม่ ดังมีรายการละเอียด  
ต่อท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้มีผลเมื่อพ้นกำหนด ๕๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑

สุวิทย์ คุณกิตติ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

# มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

## ท่อยางดูดและส่งน้ำ

### 1. ขอบข่าย

- 1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมท่อยางดูดและส่งน้ำ และให้รวมถึงท่อส่งน้ำ ที่มีการใช้งานในสภาพแวดล้อมและอุณหภูมิของน้ำภายในท่อยางตั้งแต่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส ถึง 70 องศาเซลเซียส ซึ่งต่อไปในมาตรฐานนี้จะเรียกว่า “ท่อยาง”

### 2. บทนิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ มีดังต่อไปนี้

- 2.1 ท่อยางดูดและส่งน้ำ หมายถึง ท่อยางที่ประกอบด้วยยางชั้นใน วัสดุเสริมแรง และยางชั้นนอกใช้ดูดน้ำและส่งน้ำ
- 2.2 ท่อยางส่งน้ำ หมายถึง ท่อยางที่ประกอบด้วยยางชั้นใน วัสดุเสริมแรง และยางชั้นนอกใช้ส่งน้ำเพียงอย่างเดียว
- 2.3 ความดันส่งใช้งาน หมายถึง ความดันสูงสุดที่กำหนดให้สำหรับใช้งาน
- 2.4 ความดันดูดใช้งาน หมายถึง ความดันที่ต่ำกว่าบรรยากาศและต่ำสุดที่กำหนดให้สำหรับใช้งาน

### 3. ชนิดและประเภท

- 3.1 ท่อยางแบ่งตามการใช้งานเป็น 2 ชนิด คือ
- 3.1.1 ชนิดที่ 1 ท่อยางดูดและส่งน้ำ
- 3.1.2 ชนิดที่ 2 ท่อยางส่งน้ำ
- 3.2 ท่อยางแต่ละชนิด แบ่งตามความดันใช้งานเป็น 3 ประเภท ดังตารางที่ 1

#### ตารางที่ 1 ชนิดและประเภท

(ข้อ 3.1 และข้อ 3.2)

หน่วยเป็นเมกะพาสคัล

ประเภท	ชนิดที่ 1		ชนิดที่ 2
	ความดันดูดใช้งาน	ความดันส่งใช้งาน	ความดันส่งใช้งาน
1	-0.097	1.0	1.0
2	-0.080	0.5	0.5
3	-0.063	0.3	0.3

4. ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน

- 4.1 เส้นผ่านศูนย์กลางภายในและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน  
ให้เป็นไปตามตารางที่ 2  
การวัดให้ปฏิบัติตามข้อ 10.1.1

ตารางที่ 2 เส้นผ่านศูนย์กลางภายในและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน  
(ข้อ 4.1)

หน่วยเป็นมิลลิเมตร

เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน	เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน		
	ท่อที่ทำโดยอาศัย แกนกลางแข็ง <sup>(1)</sup>	ท่อที่ทำโดยอาศัย แกนกลางที่โค้งงอได้ <sup>(2)</sup>	ท่อที่ทำโดยไม่อาศัย แกนกลาง <sup>(3)</sup>
3.2	$\pm 0.30$	-0.30 ถึง + 0.50	$\pm 0.60$
4.0	$\pm 0.40$	-0.40 ถึง + 0.60	
5.0			
6.3			
8.0	$\pm 0.60$	-0.50 ถึง + 0.70	$\pm 0.80$
10.0			
12.5			
16			
19	$\pm 0.80$	-0.70 ถึง + 0.90	$\pm 1.20$
20			
25	$\pm 1.00$	-0.80 ถึง + 1.20	$\pm 1.60$
31.5			
38			
40	$\pm 1.20$	-1.00 ถึง + 1.50	ไม่กำหนด
50			
51			
63	$\pm 1.40$	ไม่กำหนด	ไม่กำหนด
76			
80			

ตารางที่ 2 เส้นผ่านศูนย์กลางภายในและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน (ต่อ)

หน่วยเป็นมิลลิเมตร

เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน	เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน		
	ตัวอย่างที่ทำโดยอาศัย แกนกลางแข็ง <sup>(1)</sup>	ตัวอย่างที่ทำโดยอาศัย แกนกลางที่โค้งงอได้ <sup>(2)</sup>	ตัวอย่างที่ทำโดยไม่อาศัย แกนกลาง <sup>(3)</sup>
100	± 1.60	ไม่กำหนด	ไม่กำหนด
125			
150			
200			
250			
315			
เกิน 315			

หมายเหตุ<sup>(1)</sup> หมายถึง ตัวอย่างที่ขึ้นรูปโดยอาศัยแกนกลางแข็งช่วยในระหว่างการขึ้นรูป

<sup>(2)</sup> หมายถึง ตัวอย่างที่ขึ้นรูปโดยอาศัยแกนกลางที่โค้งงอได้ช่วยในระหว่างการขึ้นรูป

<sup>(3)</sup> หมายถึง ตัวอย่างที่ขึ้นรูปโดยไม่ต้องอาศัยแกนกลางช่วยในระหว่างการขึ้นรูป

4.2 ความยาวและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน

ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ที่ฉลาก โดยมีเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนตามตารางที่ 3  
การวัดให้ปฏิบัติตามข้อ 10.1.2

ตารางที่ 3 ความยาวและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน

(ข้อ 4.2)

ความยาว เมตร	เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน มิลลิเมตร
0 ถึง 0.3	± 3.0
0.4 ถึง 0.6	± 4.5
0.7 ถึง 0.9	± 6.0
1.0 ถึง 1.2	± 9.0
1.3 ถึง 1.8	± 12.0
มากกว่า 1.8	± ร้อยละ 1

## 5. วัสดุ

### 5.1 ยางที่ใช้ทำท่ออย่างต้องมีสมบัติทางฟิสิกส์ ดังนี้

#### 5.1.1 ความต้านแรงดึงและความยืดเมื่อขาด

เมื่อทดสอบตามข้อ 10.2 แล้ว ยางชั้นในและยางชั้นนอก ต้องมีค่าความต้านแรงดึงและค่าความยืดเมื่อขาด เป็นไปตามตารางที่ 4

#### 5.1.2 การบ่มเร่ง

เมื่อทดสอบตามข้อ 10.3 แล้ว ยางชั้นในและยางชั้นนอก ต้องมีค่าการบ่มเร่งเป็นไปตามตารางที่ 4

**ตารางที่ 4 สมบัติทางฟิสิกส์ของยางที่ใช้ทำท่ออย่าง**  
(ข้อ 5.1.1 และข้อ 5.1.2)

สมบัติ	เกณฑ์กำหนด	
	ยางชั้นใน	ยางชั้นนอก
ความต้านแรงดึง เมกะพาสคัล ไม่น้อยกว่า	7	7
ความยืดเมื่อขาด ร้อยละ ไม่น้อยกว่า	200	200
การบ่มเร่ง เมื่อเทียบกับค่าก่อนบ่มเร่ง		
- ความต้านแรงดึงเปลี่ยนแปลง ร้อยละ ไม่เกิน	± 25	± 25
- ความยืดเมื่อขาดเปลี่ยนแปลง ร้อยละ ไม่เกิน	± 50	± 50

#### 5.1.3 ความทนต่อโอโซน

เมื่อทดสอบตามข้อ 10.4 แล้ว ต้องไม่มีรอยแตก

## 6. คุณลักษณะที่ต้องการ

### 6.1 ความทนความดันพิสูจน์

เมื่อทดสอบตาม ISO 1402 ที่ความดันส่งใช้งาน ความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่ออย่างเปลี่ยนแปลงได้ไม่เกิน ± ร้อยละ 5 และท่ออย่างต้องไม่แตกหรือเกิดความเสียหาย เช่น รั่ว บิดเบี้ยวเสียรูปทรง เมื่อให้ความดันต่อไปจนถึงค่าความดันพิสูจน์ (1.5 เท่าของความดันส่งใช้งาน) ท่ออย่างต้องไม่แตกหรือเกิดความเสียหายต่างๆ

### 6.2 ความทนความดันระเบิด

เมื่อทดสอบตามข้อ 10.5 แล้ว ท่ออย่างต้องมีค่าความทนความดันระเบิดต่ำสุดเป็นไปตามตารางที่ 5

ตารางที่ 5 ความทนความดันระเบิดต่ำสุด  
(ข้อ 6.2)

หน่วยเป็นเมกะพาสคัล

ประเภท	ความดันสั่งใช้งาน	ความทนความดันระเบิดต่ำสุด
1	1.0	3.0
2	0.5	1.6
3	0.3	1.0

6.3 ความทนสุญญากาศ (เฉพาะชนิดที่ 1)

6.3.1 ท่อที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่เกิน 80 มิลลิเมตร

เมื่อทดสอบตามข้อ 10.6.1 แล้ว ลูกบอลแข็ง (solid ball) ต้องสามารถเคลื่อนที่จากปลายด้านหนึ่งไปยังปลายอีกด้านหนึ่งได้โดยตลอด

6.3.2 ท่อที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในมากกว่า 80 มิลลิเมตร

เมื่อทดสอบตามข้อ 10.6.2 แล้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อลดลงได้ไม่เกินกว่า ร้อยละ 5 ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายในเริ่มต้น โดยผนังภายนอกท่อจะต้องไม่แฟบ ยุบตัว หรือหลุดลอกเป็นชั้น และผนังภายในท่อจะต้องไม่เสียหายในระหว่างการทดสอบ เช่น หลุดลอกเป็นชั้น

6.4 ความต้านแรงยึดเหนี่ยว

แรงยึดเหนี่ยวระหว่างยางชั้นในกับวัสดุเสริมแรง ระหว่างชั้นของวัสดุเสริมแรง และระหว่างยางชั้นนอกกับวัสดุเสริมแรง ต้องไม่น้อยกว่า 2.0 นิวตันต่อมิลลิเมตร

การทดสอบให้ปฏิบัติตาม ISO 8033

6.5 ความต้านทานการตัดโค้ง

เมื่อทดสอบตาม ISO 1746 โดยใช้รัศมีตัดโค้งต่ำสุดตามที่กำหนดในตารางที่ 6 แล้ว ท่อจะต้องไม่บิดเบี้ยวแตก หรือ หลุดลอก และอัตราส่วนระหว่าง T/D ต้องมีค่าไม่ต่ำกว่า 0.95

ในกรณีที่ความยาวของท่อไม่เพียงพอต่อการทดสอบ ผู้ทำต้องเตรียมชิ้นตัวอย่างสำหรับการทดสอบตามที่กำหนดใน ISO 1746

หมายเหตุ T คือ มิติของท่อทางด้านนอกส่วนที่ตัดโค้ง (ดูรูปที่ 1)

D คือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ วัดที่จุดกึ่งกลางของท่อก่อนทดสอบ


C คือ 2 เท่าของรัศมีตัดโค้งต่ำสุด

ตารางที่ 6 รัศมีตัดโค้งต่ำสุด  
(ข้อ 6.5)

หน่วยเป็นมิลลิเมตร

เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน	รัศมีตัดโค้งต่ำสุด
16	50
20	60
25	75
31.5	95
40	120
50	150
63	250
80	320
100	500
125	750
150	960
160	
200	1200
250	1500
315	1900
เกิน 315	6 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง

หมายเหตุ สำหรับท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่เท่ากับที่ระบุไว้ในตารางให้ใช้ค่ารัศมีตัดโค้งต่ำสุดเท่ากับค่ารัศมีตัดโค้งต่ำสุดของท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในขนาดใหญ่กว่า 1 ชั้น



รูปที่ 1 การวัดค่าสัมประสิทธิ์การตัดโค้ง  
(ข้อ 6.5)

## 7. การบรรจุ

- 7.1 ให้บรรจุท่ออย่างในภาชนะบรรจุที่เหมาะสม เพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งและการเก็บรักษา

## 8. เครื่องหมายและฉลาก

- 8.1 ที่ปลายด้านใดด้านหนึ่งของท่ออย่างทุกท่อ อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจนและไม่ลบเลือนง่าย
- (1) ชื่อผลิตภัณฑ์ “ท่อยางดูดและส่งน้ำ” หรือ “ท่อยางส่งน้ำ”
  - (2) ประเภท
  - (3) ความดันส่งใช้งาน และความดันดูดใช้งาน เป็นเมกะพาสคัล
  - (4) เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน เป็นมิลลิเมตร
  - (5) ความยาว เป็นมิลลิเมตรหรือเมตร
  - (6) เดือน ปีที่ทำ
  - (7) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
- 8.2 ที่ภาชนะบรรจุท่ออย่างทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษรหรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน และ ไม่ลบเลือนง่าย
- (1) ชื่อผลิตภัณฑ์ “ท่อยางดูดและส่งน้ำ” หรือ “ท่อยางส่งน้ำ”
  - (2) ประเภท
  - (3) ความดันส่งใช้งาน และความดันดูดใช้งาน เป็นเมกะพาสคัล
  - (4) เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน เป็นมิลลิเมตร
  - (5) ความยาว เป็นมิลลิเมตรหรือเมตร
  - (6) เดือน ปีที่ทำ



(7) แกนกลางที่ทำ (ถ้ามี)

(8) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

8.3 ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

## 9. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

9.1 การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน ให้เป็นไปตามภาคผนวก ก.

## 10. การทดสอบ

10.1 ขนาด

10.1.1 เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน

ให้ใช้เครื่องวัดละเอียดถึง 0.10 มิลลิเมตร วัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่ปลายทั้ง 2 ด้านของตัวอย่าง ตัวอย่างแต่ละด้านให้วัด 2 ครั้งตั้งฉากซึ่งกันและกัน แล้วรายงานค่าเฉลี่ย

10.1.2 ความยาว

ให้ใช้เครื่องวัดละเอียดถึง 1.0 มิลลิเมตร

10.2 ความต้านแรงดึงและความยืดเมื่อขาด

ให้ปฏิบัติตาม ISO 37 โดยตัดชิ้นทดสอบเป็นรูปดัมป์เบลล์ type 1 ทดสอบที่อุณหภูมิ  $(23 \pm 2)$  องศาเซลเซียส

10.3 การบ่มแรง

ตัดชิ้นทดสอบเป็นรูปดัมป์เบลล์ type 1 เช่นเดียวกับข้อ 10.2 แล้วนำไปบ่มแรงตาม ISO 188 ที่อุณหภูมิ  $(70 \pm 1)$  องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา  $(168 \pm 0)$  ชั่วโมง แล้วนำไปทดสอบความต้านแรงดึงและความยืดเมื่อขาดตามข้อ 10.2

10.4 ความทนต่อโอโซน

ให้ปฏิบัติตาม ISO 1431-1 procedure A โดยใช้ยางผสมสูตรที่ใช้ทำยางชั้นนอก ขึ้นรูปเป็นแผ่นยางตามข้อ ก.2.2.1 หรือปฏิบัติตาม ISO 7326 method 2 โดยตัดชิ้นทดสอบจากตัวอย่างตามข้อ ก.2.3.1 ขนาดยาว 150 มิลลิเมตร กว้าง 50 มิลลิเมตร ทดสอบที่ภาวะต่อไปนี้

(1) ความเข้มข้นของโอโซน  $(50 \pm 5)$  ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อ 100 ลูกบาศก์เมตร

(2) อุณหภูมิ  $(40 \pm 2)$  องศาเซลเซียส

(3) ระยะเวลา 72 ชั่วโมง

(4) ความยืดร้อยละ 20

10.5 ความทนความดันระเบิด

ให้ปฏิบัติตาม ISO 1402 จนกระทั่งตัวอย่างตัวอย่างแตก หรือในกรณีที่ทดสอบจนได้ความดันระเบิดต่ำสุดตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว ตัวอย่างตัวอย่างยังไม่แตก ก็สามารถหยุดการทดสอบได้

10.6 ความทนสูญญากาศ

ตัวอย่างตัวอย่างที่ใช้ทดสอบต้องยาวเป็น 5 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางภายในหรือยาวเป็น 1 เมตร แล้วแต่ค่าใดจะมากกว่า หรือใช้ตัวอย่างทั้งท่อถ้าตัวอย่างนั้นมีความยาวน้อยกว่า 1 เมตร

## 10.6.1 ท่อยางที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่เกิน 80 มิลลิเมตร

- (1) ใส่ลูกบอลล์แข็งขนาด 0.9 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อยางตัวอย่าง
- (2) ดูดอากาศภายในท่อยางตัวอย่างออก จนกระทั่งความดันภายในมีค่าตามที่กำหนดในตารางที่ 7 ให้คงค่าความดันนี้ไว้เป็นระยะเวลา 10 นาที
- (3) ตรวจพิจารณาการเคลื่อนที่ของลูกบอลล์แข็งจากปลายด้านหนึ่งไปยังปลายอีกด้านหนึ่งของท่อยางตัวอย่าง

## ตารางที่ 7 ความดันสัมบูรณ์

(ข้อ 10.6.1(2))

ประเภทของท่อยาง	หน่วยเป็นกิโลพาสคัล	
	ความดันสัมบูรณ์	
1	-97	
2	-80	
3	-63	

## 10.6.2 ท่อยางที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในมากกว่า 80 มิลลิเมตร

- (1) ปิดปลายท่อยางตัวอย่างทั้งสองด้านด้วยแผ่นโปร่งใสโดยมีปลายด้านหนึ่งต่อเข้ากับปั๊มดูดอากาศและมาตรวัด
- (2) ดูดอากาศภายในท่อยางตัวอย่างออกจนกระทั่งได้ความดันภายในมีค่าตามตารางที่ 7 และให้คงค่าความดันนี้ไว้เป็นระยะเวลา 10 นาที
- (3) ตรวจพิจารณาผนังภายนอกและผนังภายในของท่อยางตัวอย่างด้วยตาผ่านแผ่นโปร่งใส

ภาคผนวก ก.

การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

(ข้อ 9.1)

- ก.1 รุ่น ในที่นี้ หมายถึง ท่อยางชนิดและประเภทเดียวกัน ทำโดยกรรมวิธีเดียวกัน จากยางที่มีส่วนผสมอย่างเดียวกัน ที่ทำหรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน
- ก.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้ หรืออาจใช้แผนการชักตัวอย่างอื่นที่เทียบเท่ากันทางวิชาการกับแผนที่กำหนดไว้
  - ก.2.1 การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบขนาด การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก
    - ก.2.1.1 ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากท่อยางรุ่นเดียวกันที่มีขนาดเดียวกัน ตามจำนวนที่กำหนดในตารางที่ ก.1

ตารางที่ ก.1 แผนการชักตัวอย่างสำหรับการทดสอบขนาด การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก

(ข้อ ก.2.1.1)

ขนาดรุ่น ท่อ	ขนาดตัวอย่าง ท่อ	เลขจำนวนที่ยอมรับ
ไม่เกิน 150	8	1
151 ถึง 280	13	2
เกิน 280	20	3

- ก.2.1.2 จำนวนตัวอย่างที่ไม่เป็นไปตามข้อ 4. ข้อ 7. และข้อ 8. ในแต่รายการ ต้องไม่เกินเลขจำนวนที่ยอมรับในตารางที่ ก.1 จึงจะถือว่าท่อยางรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
- ก.2.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบวัสดุ
  - ก.2.2.1 ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากยางผสม (compound rubber) ที่ผสมในคราวเดียวกันและใช้ทำท่อยางรุ่นเดียวกัน จำนวนเพียงพอสำหรับการทดสอบ นำไปทำเป็นแผ่นยางหนา  $(2.0 \pm 0.2)$  มิลลิเมตร แล้วนำไปทำให้ยางคงรูปภายใต้ภาวะเดียวกันกับการทำท่อยาง สำหรับการทดสอบความทนต่อโอโซน ให้ใช้ตัวอย่างจากยางผสมหรือท่อยางก็ได้
  - ก.2.2.2 ตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 5. จึงจะถือว่าท่อยางรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
- ก.2.3 การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบคุณลักษณะที่ต้องการ
  - ก.2.3.1 ให้ชักตัวอย่างท่อยางโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน 2 ท่อ
  - ก.2.3.2 ตัวอย่างท่อยางทุกท่อต้องเป็นไปตามข้อ 6.1 ข้อ 6.2 ข้อ 6.3 ข้อ 6.4 และข้อ 6.5 ทุกข้อ จึงจะถือว่าท่อยางรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
- ก.3 เกณฑ์ตัดสิน
 

ตัวอย่างท่อยางต้องเป็นไปตามข้อ ก.2.1.2 ข้อ ก.2.2.2 และข้อ ก.2.3.2 ทุกข้อ จึงจะถือว่าท่อยางรุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้

## ภาคผนวก ข.

ข้อแนะนำ  
การทดสอบเพื่อการยอมรับ

## ข.1 นิยาม

- ข.1.1 การทดสอบเพื่อการยอมรับผลิตภัณฑ์ หมายถึง การทดสอบที่มีหลักฐานจากผู้ทำว่าผลิตภัณฑ์นั้นผ่านข้อกำหนดตามมาตรฐานทุกข้อทั้งวิธีการทำและการออกแบบตัวอย่าง การทดสอบเพื่อการยอมรับผลิตภัณฑ์ตัวอย่างนั้น จะทดสอบกับตัวอย่างที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ที่สุดของตัวอย่างแต่ละชนิดและประเภท การทดสอบนี้ควรทำซ้ำทุก ๆ 5 ปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนวิธีการทำหรือเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ทำ
- ข.1.2 การทดสอบประจำ เป็นการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ทำทุกครั้งก่อนที่จะมีการส่งมอบผลิตภัณฑ์
- ข.1.3 การทดสอบเพื่อการยอมรับวิธีการทำ เป็นการทดสอบสมบัติต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในตารางที่ ข.2 ซึ่งได้จากผู้ทำเพื่อควบคุมคุณภาพของการทำ ความถี่ตามที่ระบุไว้ในตารางที่ ข.2 นั้นเป็นเพียงข้อแนะนำเท่านั้น
- ข.2 การทดสอบเพื่อการยอมรับผลิตภัณฑ์และการทดสอบประจำ  
การทดสอบเพื่อการยอมรับผลิตภัณฑ์และการทดสอบประจำแสดงไว้ในตารางที่ ข.1

ตารางที่ ข.1 การทดสอบเพื่อการยอมรับผลิตภัณฑ์และการทดสอบประจำ  
(ข้อ ข.2)

สมบัติ	การทดสอบเพื่อการยอมรับผลิตภัณฑ์	การทดสอบประจำ
<u>การทดสอบวัสดุ</u>		
ความต้านแรงดึงและความยืดเมื่อขาด	✓	×
การบ่มเร่ง	✓	×
<u>การทดสอบตัวอย่าง</u>		
ความต้านแรงยึดเหนี่ยว	✓	×
ความทนต่อโอโซน (เฉพาะยางชั้นนอก)	✓	×
ความต้านทานการตัดโค้ง	✓	×
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน	✓	✓
ความหนาของยางชั้นใน	✓	×
ความหนาของยางชั้นนอก	✓	×
ความทนสู่บรรยากาศ (เฉพาะตัวอย่างดูดและส่งน้ำ)	✓	✓

ตารางที่ ข.1 การทดสอบเพื่อการยอมรับผลิตภัณฑ์และการทดสอบประจำ (ต่อ)

สมบัติ	การทดสอบเพื่อการยอมรับผลิตภัณฑ์	การทดสอบประจำ
ความทนความดันพิสูจน์	✓	✓
การเปลี่ยนแปลงความยาวที่ความดันใช้งานสูงสุด	✓	✓
การเปลี่ยนแปลงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่ความดันใช้งานสูงสุด	✓	✓
ความทนความดันระเบิด	✓	✗
การทดสอบอุปกรณ์ประกอบตัวอย่าง		
ความยาวอุปกรณ์ประกอบ	✗	✓
ความทนสุญญากาศ (เฉพาะท่ออย่างดูดและส่งน้ำ)	✗	✓
ความทนความดันพิสูจน์	✗	✓
การเปลี่ยนแปลงความยาวที่ความดันใช้งานสูงสุด	✗	✓
การเปลี่ยนแปลงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่ความดันใช้งานสูงสุด	✗	✓
✓ ทดสอบ ✗ ไม่ต้องทดสอบ		

ข.3 การทดสอบเพื่อการยอมรับวิธีการทำ

การทดสอบเพื่อการยอมรับวิธีการทำจะทดสอบทุกรอบการทำงานหรือทุก 10 รอบการทำงานดังแสดงไว้ในตารางที่ ข.2

หมายเหตุ หนึ่งรอบการทำงาน คือ การทำท่อยาว 500 เมตร หรือ 10 000 กิโลกรัมของยางผสมชั้นใน และ/หรือ ยางชั้นนอก

ตารางที่ ข.2 การทดสอบเพื่อการยอมรับวิธีการทำ  
(ข้อ ข.3)

สมบัติ	การทดสอบเพื่อการยอมรับวิธีการทำ	
	หนึ่งรอบการทำ	10 รอบการทำ
การทดสอบวัสดุ		
ความต้านแรงดึงและความยืดเมื่อขาด	✓	✗
การบ่มเร่ง	✗	✓
การทดสอบตัวอย่าง		
ความต้านแรงยึดเหนี่ยว	✓	✗
ความทนต่อโอโซน (เฉพาะยางชั้นนอก)	✗	P
ความต้านทานการตัดโค้ง	✓	P
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน	✓	✗
ความหนาของยางชั้นใน	✓ <sup>1</sup>	✗
ความหนาของยางชั้นนอก	✓ <sup>1</sup>	✗
ความยาวของตัวอย่าง	✗	✗
ความทนสุญญากาศ (เฉพาะตัวอย่างดูดและส่งน้ำ)	✓	✓
ความทนความดันพิสูจน์	✓	✓
การเปลี่ยนแปลงความยาวที่ความดัน ใช้งานสูงสุด	✓	✓
การเปลี่ยนแปลงเส้นผ่านศูนย์กลาง ภายนอกที่ความดันใช้งานสูงสุด	✓	✓
ความทนความดันระเบิด	✗	✗
✓ ทดสอบ ✗ ไม่ต้องทดสอบ ✓ <sup>1</sup> ทดสอบ 1 ครั้งต่อการทำ 1 รุ่น		