

ປະກາສກຮະທຽວອຸຕສາຫກຮມ

ฉบับທີ ៤៣៧ (ພ.ສ. ២៥៥៨)

ອອກຕາມຄວາມໃນພຣະຣາຊບໍ່ຢູ່ຕິມາຕຣູ້ນພລິຕກັນທົ່ວອຸຕສາຫກຮມ

ພ.ສ. ២៥១១

ເຮືອງ ກຳທັນດມມາຕຣູ້ນພລິຕກັນທົ່ວອຸຕສາຫກຮມ

ສາຍໄຟຟ້າຫຼຸມຈົນວນຍາງ ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ກຳທັນດມໄໝເກີນ 450/750 ໂວລ໌

ເລີ່ມ 5 ສາຍໄຟຟ້າລິຟ່າ

ອາສີຍອຳນາຈຕາມຄວາມໃນມາຕຣາ ១៥ ແຫ່ງພຣະຣາຊບໍ່ຢູ່ຕິມາຕຣູ້ນພລິຕກັນທົ່ວອຸຕສາຫກຮມ

ພ.ສ. ២៥១១ ຮັ້ງມູນຕີວ່າກາຮກຮະທຽວອຸຕສາຫກຮມອອກປະກາສກຳທັນດມມາຕຣູ້ນພລິຕກັນທົ່ວອຸຕສາຫກຮມ

ສາຍໄຟຟ້າຫຼຸມຈົນວນຍາງ ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ກຳທັນດມໄໝເກີນ 450/750 ໂວລ໌ ເລີ່ມ 5 ສາຍໄຟຟ້າລິຟ່າ

ມາຕຣູ້ນເລກທີ່ ມອກ. 955 ເລີ່ມ 5 - 2554 ໄວ້ ດັ່ງນີ້ແລ້ວມີມາດຕະຖານາທີ່

ທັນນີ້ ໃຫ້ມີຜລຕັ້ງແຕ່ວັນທີປະກາສໃນຮາຍກິຈຈານເບກຫາເປັນດັນໄປ

ປະກາສ ໃນ ວັນທີ ៣ ກຣກງາມ ພ.ສ. ២៥៥៨

ຫັ້ງວຸດີ ບຣນວັດນີ້

ຮັ້ງມູນຕີວ່າກາຮກຮະທຽວອຸຕສາຫກຮມ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยาง

แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450 / 750 โวลต์

เล่ม 5: สายไฟฟ้าลิฟต์

1. ทั่วไป

1.1 ขอบข่าย

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะสายไฟฟ้าลิฟต์หุ้มฉนวนยาง ที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 300/500 โวลต์

สายไฟฟ้าแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ใน มอก.955 เล่ม 1 และต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้

1.2 เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิงต่อไปนี้จำเป็นต้องมีหรือใช้กับมาตรฐานนี้ สำหรับเอกสารอ้างอิงฉบับที่ระบุปีที่พิมพ์จะใช้ได้เฉพาะฉบับที่อ้าง สำหรับเอกสารอ้างอิงฉบับที่ไม่ได้ระบุปีจะใช้ฉบับล่าสุด (รวมทั้งเอกสารแก้ไขเพิ่มเติม) มอก.2427 ตัวนำไฟฟ้าของสายไฟฟ้าหุ้มฉนวน

มอก. 955 เล่ม 1 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยาง แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไป

มอก. 955 เล่ม 2 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยาง แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 2 วิธีทดสอบ

IEC 60811-1-1:1993, *Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables - Part 1: Methods for general application - Section 1: Measurement of thickness and overall dimensions - Tests for determining the mechanical properties*

IEC 60811-1-2:1985, *Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables - Part 1: Methods for general application - Section Two: Thermal ageing methods*

IEC 60811-2-1:1986, *Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables - Part 2: Methods specific to elastomeric compounds - Section 1: Ozone resistance test - Hot set test - Mineral oil immersion test*

2. สายไฟฟ้าลิฟต์หุ้มวัสดุถัก หุ้มเปลือกยางเหนียวหรือพอลิคลอโรพรีนหรือสารยึดหยุ่นสังเคราะห์อื่น ที่เทียบเท่า สำหรับงานธรรมดาก¹⁾

2.1 รหัสชนิด

- สายไฟฟ้าลิฟต์หุ้มวัสดุถัก: 60245 IEC 70
- สายไฟฟ้าลิฟต์หุ้มเปลือกยางเหนียว: 60245 IEC 74
- สายไฟฟ้าลิฟต์หุ้มเปลือกพอลิคลอโรพรีนหรือสารยึดหยุ่นสังเคราะห์อื่นที่เทียบเท่า: 60245 IEC 75

2.2 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด

300/500 โวลต์

2.3 โครงสร้าง

2.3.1 ตัวนำ

จำนวนตัวนำ : 6 9 12 18 24 หรือ 30²⁾

ตัวนำต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ มอก.2427 ตัวนำประเภท 5 ยกเว้นค่าความต้านทานสูงสุดของ
ตัวนำที่ 20 องศาเซลเซียส ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ลวดตัวนำอาจชุบหรือไม่ชุบดีบุกก็ได้

2.3.2 ตัวคั่น

อาจใช้ตัวคั่นที่ทำจากวัสดุที่เหมาะสมสมพนรอบตัวนำแต่ละตัวนำได้

2.3.3 ฉนวน

ฉนวนต้องเป็นสารประกอบยางชนิด IE4 หุ้มตัวนำแต่ละตัวนำ

ด้วยวิธีอัดรีด

ความหนาฉนวนต้องเป็นไปตามค่าที่กำหนดในตารางที่ 1 สดมกที่ 2

2.3.4 การป้องกันแก่น

¹⁾ ข้อกำหนดคุณลักษณะสำหรับสายไฟฟ้าลิฟต์ที่ใช้กับลิฟต์ความเร็วสูงหรือใช้ในอาคารสูงอยู่ระหว่างการพิจารณา

²⁾ จำนวนตัวนำที่ได้ให้ไว้ไม่ถือว่าเป็นการปิดกั้นโครงสร้างสายไฟฟ้า อาจมีจำนวนของแก่นที่แตกต่างหรือมีมากกว่านี้ได้

อาจใช้วัสดุถักหรือสิ่งห่อหุ้มป้องกันที่เทียบเท่ามาใช้ป้องกันแกนแต่ละแกนได้

2.3.5 ใจกลาง(central heart)

ถ้าใจกลางของสายไฟฟ้าลิฟต์ประกอบด้วยส่วนประกอบรับความเครียด (strain – bearing member) ต้องมีความต้านแรงดึงเพียงพอ

2.3.6 การประกอบแกน ใจกลาง และตัวเติม (ถ้ามี)

ต้องนำแกน และตัวเติม (ถ้ามี) มาพันรอบใจกลาง

ตัวเติม (ถ้ามี) ต้องประกอบด้วยฝ่ายแห้ง หรือวัสดุอื่นที่เป็นเส้นใยที่เหมาะสม

ใจกลางต้องประกอบด้วยปาน ปอ หรือวัสดุอื่นที่คล้ายกัน อาจมีส่วนประกอบรับความเครียด ถ้าใจกลางเป็นโลหะต้องหุ้มด้วยวัสดุที่ไม่นำไฟฟ้า

จุดประสงค์ของการหุ้มไว้เพื่อป้องกันความเสียหายของแกนที่เกิดจากการแตกของโลหะตีเกลียวของส่วนประกอบรับความเครียด

ผู้ทำต้องระบุว่าสายไฟฟ้าลิฟต์มีส่วนประกอบรับความเครียดหรือไม่

ในการประกอบสายไฟฟ้าลิฟต์ให้มีพื้นที่หน้าตัดกลม ที่มีแกน 6, 9 หรือ 12 แกน ต้องประกอบแกนเป็น 1 ชั้น ถ้าสายไฟฟ้าลิฟต์มีแกนมากกว่า 12 แกน ต้องประกอบแกนเป็น 1 หรือ 2 ชั้น

ต้องชี้บ่งแกนตาม มอก.955 เล่ม 1 ข้อ 4.1 และ ข้อ 4.2

2.3.7 การหุ้มน้ำวนนอก (outer covering)

2.3.7.1 สายไฟฟ้าลิฟต์หุ้มวัสดุถัก

แกนต้องหุ้มด้วยวัสดุถักชั้นในหรือเทปสิ่งทออย่างโดยย่างหนึ่ง และหุ้มน้ำวนนอกด้วยวัสดุถัก

วัสดุถักชั้นใน (ถ้ามี) ต้องเป็นฝ่ายหรือวัสดุอื่นที่คล้ายกัน ถ้าใช้เทปสิ่งทอต้องพันเป็นเกลียว (helical binding) โดยให้เกลียวทับซ้อนกันอย่างน้อย 1 มิลลิเมตร

วัสดุถักชั้นนอกต้องเป็นวัสดุสิ่งทอที่เหมาะสม

สำหรับสายไฟฟ้าลิฟต์หุ้มวัสดุถักด้านท่านความชื้นและด้านการลูกไหม์ วัสดุถักชั้นนอกต้องอิ่มตัวด้วยสารประกอบด้านท่านความชื้นหรือด้านท่านการลูกไหม์

ผู้ทำต้องระบุว่าเป็นสายไฟฟ้าลิฟต์ด้านท่านการลูกไหม์หรือไม่

2.3.7.2 สายไฟฟ้าลิฟต์หุ้มเปลือกยางเหนียว และพอลิคลอโรพรีนหรือสารยึดหยุ่นสังเคราะห์อื่นที่เทียบเท่าแกนที่รวมกันแล้ว ต้องหุ้มโดยการพันเป็นเกลียว หรือวัสดุถักชั้นใน และหุ้มด้วยเปลือก

การพันเป็นเกลียวต้องใช้ฝ้ายหรือวัสดุอื่นที่คล้ายกัน

วัสดุถักชันในต้องเป็นวัสดุสิ่งทอ หรือวัสดุอื่นที่คล้ายกัน

เปลือกต้องเป็นดังนี้

- สารประกอบยางชนิด SE3 สำหรับ สายไฟฟ้าลิฟต์ชนิด 60245 IEC 74
- สารประกอบยางชนิด SE4 สำหรับ สายไฟฟ้าลิฟต์ชนิด 60245 IEC 75

สายไฟฟ้าลิฟต์หุ้มพอลิคอลอโรพรินหรือสารยึดหยุ่นสังเคราะห์อื่นที่เทียบเท่าต้องเป็นแบบต้านทาน
การลุกไหว

ความหนาของเปลือกต้องเป็นไปตามค่าที่กำหนดในตารางที่ 1 ดูมูลที่ 3

2.3.8 เส้นผ่าศูนย์กลางเบ็ดเสร็จ

เส้นผ่าศูนย์กลางเบ็ดเสร็จของสายไฟไม่กำหนด

2.4 การทดสอบ

การเป็นไปตามข้อกำหนดของข้อ 2.3 ต้องตรวจสอบโดยการตรวจพินิจและการทดสอบตามตารางที่ 2

2.5 ข้อแนะนำการใช้งาน

อุณหภูมิสูงสุดของตัวนำในการใช้งานปกติเท่ากับ 60 องศาเซลเซียส

ตารางที่ 1 มิติ ของสายไฟฟ้าลิฟต์ชนิด 60245 IEC 70 ชนิด 60245 IEC 74 และชนิด 60245 IEC 75
(ข้อ 2.3.3 และ ข้อ 2.3.7.2)

1 จำนวนและพื้นที่หน้าตัดระบุ ของตัวนำ ¹⁾ mm ²	2 ความหนาฉนวน ²⁾ ค่าที่กำหนด mm	3 ความหนาเปลือก ค่าที่กำหนด mm
(6 × 0.75) 6 × 1	0.8	1.5
(9 × 0.75) 9 × 1	0.8	1.5
(12 × 0.75) 12 × 1	0.8	2.0
(18 × 0.75) 18 × 1	0.8	2.0
(24 × 0.75) 24 × 1	0.8	2.5
(30 × 0.75) 30 × 1	0.8	2.5

¹⁾ ค่าจำนวนตัวนำและพื้นที่หน้าตัดที่อยู่ในวงเล็บไม่นิยมใช้

²⁾ ค่าความหนาฉนวนของแกนขนาดพื้นที่หน้าตัด 0.75 mm² อาจลดลงเป็น 0.6 mm ได้ถ้าแกนหุ้มด้วยวัสดุถักหรือมีการหุ้มป้องกันที่เทียบเท่า

ตารางที่ 2 การทดสอบสำหรับสายไฟฟ้าลิฟต์ชนิด 60245 IEC 70 ชนิด 60245 IEC 74 และชนิด 60245 IEC 75
(ข้อ 2.4)

1 ข้อ	2 การทดสอบ	3 ประเภทการ ทดสอบ	4	
			วิธีทดสอบที่ระบุใน	มาตรฐาน
			หัวข้อ	
1	การทดสอบทางไฟฟ้า			
1.1	ความต้านทานของตัวนำ	T, S	มอก.955 เล่ม 2	2.1
1.2	ความทนแรงดันไฟฟ้าของแกน			
1.2.1	-ที่ 1 500 V สำหรับความหนาจนวนไม่มากกว่า 0.6 mm	T	มอก.955 เล่ม 2	2.3
1.2.2	-ที่ 2 000 V สำหรับความหนาจนวนมากกว่า 0.6 mm	T	มอก.955 เล่ม 2	2.2
1.3	ความทนแรงดันไฟฟ้าของสายไฟฟ้าเสริจสมบูรณ์ที่ 2 000 V	T, S	มอก.955 เล่ม 2	2.2
2	ข้อกำหนดทางโครงสร้างและมิติ		มอก.955 เล่ม 1 และ เล่ม 2	
2.1	การตรวจสอบส่วนประกอบของโครงสร้าง	T, S	มอก.955 เล่ม 1	การตรวจสอบด้วยมือ
2.2	การวัดความหนาของฉนวน	T, S	มอก.955 เล่ม 2	1.9
2.3	การวัดความหนาของเปลือก	T, S	มอก.955 เล่ม 2	1.10
3	สมบัติทางกลของฉนวน			
3.1	ความต้านแรงดึงก่อนการเร่งอายุใช้งาน	T	IEC 60811-1-1	9.1
3.2	ความต้านแรงดึงหลังการเร่งอายุใช้งานในศูนย์อากาศ	T	มอก.955 เล่ม 2	4
3.3	ความต้านแรงดึงหลังการเร่งอายุใช้งานในอุปกรณ์แอร์บอนบีบ	T	IEC 60811-1-2	8.2
3.4	การทดสอบภายใต้ภาวะความร้อน	T	IEC 60811-2-1	9
3.5	ความต้านทานโอดิซิน	T	IEC 60811-2-1	8
4	สมบัติทางกลของเปลือก			
4.1	ความต้านแรงดึงก่อนการเร่งอายุใช้งาน	T	IEC 60811-1-1	9.2
4.2	ความต้านแรงดึงหลังการเร่งอายุใช้งานในศูนย์อากาศ	T	IEC 60811-1-2	8.1.3.1
4.3	ความต้านแรงดึงหลังจุ่มน้ำในน้ำมัน ¹⁾	T	IEC 60811-2-1	10
4.4	การทดสอบภายใต้ภาวะความร้อน	T	IEC 60811-2-1	9
5	ความแข็งแรงทางกลของสายไฟฟ้าเสริจสมบูรณ์			
5.1	ความต้านแรงดึงของใจกลางของสายไฟฟ้าลิฟต์ที่มีส่วนประกอบรับน้ำหนักเครื่อง	T	มอก.955 เล่ม 2	3.4
5.2	การทดสอบสภาพอ่อนตัวสถิต	T	มอก.955 เล่ม 2	3.2
5.3	การทดสอบความต้านทานการลูกไห้มั่นของสายไฟฟ้าลิฟต์ ²⁾	T	มอก.955 เล่ม 2	5
5.4	การทดสอบความต้านทานการลึกหรอ ³⁾	T	มอก.955 เล่ม 2	3.3
5.5	ความยาวของวงรอบที่แขวน (hanging loop)	T	อยู่ระหว่างพิจารณา	

¹⁾ ใช้กับสายไฟฟ้าลิฟต์ชนิด 60245 IEC 75 เท่านั้น²⁾ ใช้กับสายไฟฟ้าลิฟต์ชนิด 60245 IEC 75 และชนิด 60245 IEC 70 ที่หุ้มวัสดุถักชนิดต้านทานการลูกไห้มั่น³⁾ ใช้กับสายไฟฟ้าลิฟต์ชนิด 60245 IEC 70 เท่านั้น