

ປະກາສຄຣະທຽວງອຸຕສາຫກຮຽມ

ฉบับທີ ៤៥៣ (ພ.ສ. ២៥៥៦)

ອອກຕາມຄວາມໃນພຣະຣາບຢູ່ຕົມາຕຣູ້ຈານພລິຕກຳນ໌ອຸຕສາຫກຮຽມ

ພ.ສ. ២៥៥១

ເຮືອງ ກຳນົດມາຕຣູ້ຈານພລິຕກຳນ໌ອຸຕສາຫກຮຽມ

ແຜ່ນຍາງສໍາຫຼັບປຸ່ນໜ້າ

ອາສີຍອຳນາຈຕາມຄວາມໃນມາຕຣາ ແລ້ວ ແທ່ງພຣະຣາບຢູ່ຕົມາຕຣູ້ຈານພລິຕກຳນ໌ອຸຕສາຫກຮຽມ
ພ.ສ. ២៥៥១ ຮູ່ມູນຕີວ່າກາຣກະທຽວງອຸຕສາຫກຮຽມອອກປະກາສກຳນົດມາຕຣູ້ຈານພລິຕກຳນ໌ອຸຕສາຫກຮຽມ
ແຜ່ນຍາງສໍາຫຼັບປຸ່ນໜ້າ ມາຕຣູ້ຈານເລຂທີ່ ມອກ. 2583 - 2556 ຂຶ້ນໄໝ່ ດັ່ງນີ້
ປະກາສນີ້

ທີ່ນີ້ ໄໝມີເຄີຍຕັ້ງແຕ່ວັນທີປະກາສໃນຮາຈກິຈຈານເບກຫາ ເປັນຕົ້ນໄປ

ປະກາສ ປ ວັນທີ ១ ມີນາຄມ ພ.ສ. ២៥៥៦

ປະເສົາ ບຸນຍັນສຸກ
ຮູ່ມູນຕີວ່າກາຣກະທຽວງອຸຕສາຫກຮຽມ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

แผ่นยางสำหรับปูบ่อน้ำ^{ชุด}

1. ขอบข่าย

- 1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมเฉพาะแผ่นยางสำหรับปูบ่อน้ำ ไม่รวมถึงการออกแบบและ การติดตั้ง

2. บทนิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ มีดังต่อไปนี้

- 2.1 แผ่นยางสำหรับปูบ่อน้ำ ซึ่งต่อไปในมาตรฐานนี้จะเรียกว่า “แผ่นยาง” หมายถึง แผ่นยางที่ทำจากยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์หรือผสมกัน แต่ไม่รวมถึงยางเทอร์มอพลาสติก ใช้สำหรับปูรองบ่อน้ำเพื่อเก็บ กักน้ำและลดการรั่วซึมของน้ำ

3. ขนาดและเกณฑ์ความค่าตามเคลื่อน

3.1 ขนาด

3.1.1 ความกว้าง ความยาว และความหนา

ต้องไม่ต่ำกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก

การวัดให้ปฎิบัติตามข้อ 7.3

4. คุณลักษณะที่ต้องการ

4.1 ลักษณะทั่วไป

ต้องหนาสม่ำเสมอตลอดทั้งแผ่น ปราศจากสิ่งแปรปรวน และตำหนิที่อาจเป็นผลเสียหายต่อการใช้งาน เช่น รูพรุน

การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ

4.2 ความแข็ง

ต้องเป็นตามที่ผู้ทาระบุไว้ที่ฉลาก โดยยอมให้มีเกณฑ์ความค่าตามเคลื่อนได้ไม่เกิน ± 10 Shore A
การทดสอบให้ปฎิบัติตามข้อ 7.4

4.3 คุณลักษณะทางพิสิตร์

ต้องเป็นไปตามตารางที่ 1

**ตารางที่ 1 คุณลักษณะทางฟิสิกส์
(ข้อ 4.3)**

รายการที่	คุณลักษณะ	หน่วย	เกณฑ์ที่กำหนด	วิธีทดสอบตาม
1	ความต้านแรงดึง ไม่น้อยกว่า	MPa	15	ข้อ 7.5
2	ความยืดเมื่อขาด ไม่น้อยกว่า	%	400	ข้อ 7.5
3	หลังเร่งการเดื่อมอายุ (เทียบกับก่อน เร่งการเดื่อมอายุ) - ความต้านแรงดึง ลดลง ไม่เกิน - ความยืดเมื่อขาด ลดลง ไม่เกิน	%	20 40	ข้อ 7.6
4	ความยืดอยู่ตัว ไม่เกิน	%	20	ข้อ 7.7
5	ความต้านแรงปิดขาด ไม่น้อยกว่า	kN/m	30	ข้อ 7.8
6	การดูดซึมน้ำ - มวลเปลี่ยนแปลงหลังแช่น้ำ ไม่เกิน	%	4	ข้อ 7.9
7	ความแข็งแรงของรอยต่อ	MPa	12	ข้อ 7.10
8	ความทนการเจาะทะลุ	kg	32	ข้อ 7.11
9	ความทนโอลิฟน์	-	ต้องไม่มีรอยแตก	ข้อ 7.12

5. เครื่องหมายและฉลาก

- 5.1 ที่แผ่นยางทุกแผ่น อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน และไม่ลับเลือนง่าย
- (1) ชื่อผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้
 - (2) ขนาด (กว้างxยาวxหนา) เป็น m x m x cm
 - (3) ความแข็งระบุ
 - (4) เดือนปีที่ทำ และรหัสรุ่นที่ทำ
 - (5) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
- ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศด้วย ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

6. การซักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

- 6.1 การซักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสินให้เป็นไปตามภาคผนวก ก.

7. การทดสอบ

7.1 ข้อกำหนดทั่วไป

ให้ใช้วิธีที่กำหนดในมาตรฐานนี้ หรือวิธีอื่นใดที่ให้ผลเทียบเท่า ในการนี้ที่มีข้อโต้แย้ง ให้ใช้วิธีที่กำหนดใน มาตรฐานนี้

7.2 ภาวะทดสอบ

หากไม่ได้กำหนดเป็นอย่างอื่น ให้ทดสอบที่อุณหภูมิ (23 ± 2) °C

7.3 การวัดขนาด

7.3.1 ความกว้างและความยาว

ให้ใช้เครื่องวัดละเอียดถึง 1 mm วัดความกว้างและความยาวของแผ่นยางตัวอย่าง ด้านละ 3 ตำแหน่ง แล้วรายงานผลทุกค่า

7.3.2 ความหนา

ให้ใช้เครื่องวัดละเอียดถึง 0.1 mm วัดความหนาของแผ่นยางตัวอย่างที่ทุกระยะความยาว 1 m โดย ตำแหน่งแรกห่างจากปลายม้วนของตัวอย่างไม่น้อยกว่า 1 m และห่างจากขอบแต่ละด้านของตัวอย่างไม่น้อยกว่า 10 cm แล้วรายงานผลทุกค่า

7.4 การทดสอบความแข็ง

ให้ปฏิบัติตาม ISO 7619-1

7.5 การทดสอบความต้านแรงดึงและความยืดเมื่อขาด

ให้ปฏิบัติตาม ISO 37 โดยตัดชิ้นทดสอบเป็นรูปดัมบเบลล์ type 1

7.6 การทดสอบการเร่งการเสื่อมอายุ

ให้ทดสอบตาม ISO 188 โดยตัดชิ้นทดสอบเป็นรูปดัมบเบลล์ type 1 เช่นเดียวกับข้อ 7.5 เร่งการเสื่อมอายุที่ อุณหภูมิ (70 ± 1) °C เป็นเวลา (168 ± 2) h แล้วนำไปทดสอบความต้านแรงดึงและความยืดเมื่อขาดตามข้อ 7.5 ต่อไป

7.7 การทดสอบความยึดอยู่ตัว

ให้ปฏิบัติตาม ASTM D 412 โดยดึงยึดที่ 50 %

7.8 การทดสอบความต้านแรงฉีกขาด

ให้ปฏิบัติตาม ISO 34-1 method C

7.9 การทดสอบการดูดซึมน้ำ

ให้ปฏิบัติตาม ISO 1817 โดยใช้ชิ้นทดสอบในน้ำที่อุณหภูมิ (70 ± 1) °C เป็นเวลา (168 ± 2) h และคำนวณหา
มวลเปลี่ยนแปลง เป็นร้อยละ

7.10 ความแข็งแรงของรอยต่อ

ให้ปฏิบัติตาม ASTM D 816 method B

7.11 ความทนการเจาะทะลุ

ให้ปฏิบัติตาม ASTM E 154 ข้อ 10. resistance to puncture

7.12 ความทนไอโซน

ให้ปฏิบัติตาม ISO 1431-1 procedure A โดยใช้การทดสอบ ดังต่อไปนี้

(1) ความเข้มข้นของไอโซน (25 ± 5) cm³ ต่อ 100 m³

(2) ระยะเวลา $(72\text{--}2)$ h

(3) อุณหภูมิ (40 ± 2) °C

(4) การดึงยืด (20 ± 2) %

ตรวจพินิจด้วยวิ่นขยายหรือเลนส์กำลังขยาย 7 เท่า

ภาคผนวก ก.

การซักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

(ข้อ 7.1)

- ก.1 รุน ในที่นี่ หมายถึง แผ่นยางที่มีส่วนผสมอย่างเดียวกัน ทำโดยกรรมวิธีเดียวกัน ที่ทำหรือส่งมอบหรือซื้อขาย ในระยะเวลาเดียวกัน
 - ก.2 การซักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็น ไปตามแผนการซักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้ หรืออาจใช้แผนการซักตัวอย่างอื่นที่เทียบเท่ากันทางวิชาการกับแผนที่กำหนดได้
 - ก.2.1 การซักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบขนาด ความแข็ง ลักษณะทั่วไป และเครื่องหมายและฉลาก
 - ก.2.1.1 ให้ซักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากแผ่นยางรุนเดียวกัน จำนวน 3 แผ่น
 - ก.2.1.2 ตัวอย่างต้องเป็น ไปตามข้อ 3.1 ข้อ 4.1 ข้อ 4.2 และข้อ 5. จึงจะถือว่าแผ่นยางรุนนั้นเป็น ไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
 - ก.2.2 การซักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบคุณลักษณะทางฟิสิกส์ของแผ่นยาง
 - ก.2.2.1 ให้ซักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากยางผสมเสร็จสูตรเดียวกันที่ได้จากการผสมในครัวเดียวกันและใช้ทำแผ่นยางรุนเดียวกัน จำนวนเพียงพอสำหรับการทดสอบตามข้อ 7. นำไปเตรียมเป็นชิ้นทดสอบหนา (2.0 ± 0.2) mm โดยทำให้ยางคงรูปภายใต้ภาวะเดียวกันกับการทำแผ่นยาง
 - ก.2.2.2 ตัวอย่างต้องเป็น ไปตามข้อ 4.3 จึงจะถือว่าแผ่นยางรุนนั้นเป็น ไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
 - ก.3 เกณฑ์ตัดสิน
 - ตัวอย่างแผ่นยางต้องเป็น ไปตามข้อ ก.2.1.2 และข้อ ก.2.2.2 ทุกข้อ จึงจะถือว่าแผ่นยางรุนนั้นเป็น ไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้
-