

ປະກາສກຮະທຽວອຸຕສາຫກຮມ

ฉบับທີ ៤៥១ (ພ.ສ. ២៥៥៦)

ອອກຕາມຄວາມໃນພຣະຣາບຢູ່ຕົມາຕຣູ້ນພລິຕກຳນ໌ອຸຕສາຫກຮມ

ພ.ສ. ២៥៥១

ເຮືອ ກຳນົດມາຕຣູ້ນພລິຕກຳນ໌ອຸຕສາຫກຮມ

ແຜ່ນຍາງປູ້ພື້ນຄອກສັດວົງ

ອາສີຍອຳນາຈຕາມຄວາມໃນມາຕຣາ ១៥ ແຫ່ງພຣະຣາບຢູ່ຕົມາຕຣູ້ນພລິຕກຳນ໌ອຸຕສາຫກຮມ
ພ.ສ. ២៥៥១ ຮັ້ມນຕີວ່າກາຮກຮະທຽວອຸຕສາຫກຮມອອກປະກາສກຳນົດມາຕຣູ້ນພລິຕກຳນ໌ອຸຕສາຫກຮມ
ແຜ່ນຍາງປູ້ພື້ນຄອກສັດວົງ ມາຕຣູ້ນເລຂທີ່ ມອກ. 2584 - 2556 ຂຶ້ນໄໝ່ ດັ່ງມີຮາຍກາຮລະເວີຍດຕ່ວ່າຍ
ປະກາສນີ້

ທີ່ນີ້ ໄໝມີເຄີຍຕົ້ນແຕ່ວັນທີປະກາສໃນຮາຍກິຈຈານເບກຫາ ເປັນຕົ້ນໄປ

ປະກາສ ປນ ວັນທີ ១ ມິນາຄມ ພ.ສ. ២៥៥៦

ປະເສົາ ບູ້ພື້ນຄອກສັດວົງ
ຮັ້ມນຕີວ່າກາຮກຮະທຽວອຸຕສາຫກຮມ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

แผ่นยางปูพื้นคอกสัตว์

1. ขอบข่าย

- 1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมเฉพาะแผ่นยางที่ทำจากยางธรรมชาติหรือยางรีไซเคิล เพื่องานปศุสัตว์เท่านั้น เช่น ฟาร์มโคนม คอกสุกร

2. บทนิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ มีดังต่อไปนี้

- 2.1 แผ่นยางปูพื้นคอกสัตว์ ซึ่งต่อไปในมาตรฐานนี้จะเรียกว่า “แผ่นยาง” หมายถึง แผ่นยางที่มีลักษณะเป็นแผ่นเดียว ใช้สำหรับปูพื้น มีชั้นเดียว อาจมีสีดำหรือสีอื่น ผิวมีลวดลาย ทำจากยางธรรมชาติ หรือยางรีไซเคิล^a ใช้ปูรองพื้นในคอกปศุสัตว์
หมายเหตุ “ยางรีไซเคิล ในที่นี้ให้รวมถึงยางคลัมพ์ หรือยางรีเคลมด้วย

3. ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน

3.1 ความกว้างและความยาว

ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ที่ฉลาก โดยมีเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนในแต่ละด้าน ไม่เกิน +/- ร้อยละ 1

3.2 ความหนา

ให้มีความหนาขั้นต่ำที่ 1.2 cm โดยมีเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนจากที่ระบุ +/- 1 mm

การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ 8.1

4. คุณลักษณะที่ต้องการ

4.1 ลักษณะทั่วไป

ต้องปราศจากข้อบกพร่องที่มีผลเสียหายต่อการใช้งาน เช่น ต้องไม่มีรอยนีกขาด สิ่งแปลกปลอม การทดสอบให้ทำการตรวจสอบพินิจ

4.2 ความแข็ง

เมื่อทดสอบตามข้อ 8.2 แล้ว แผ่นยางต้องมีค่าความแข็งอยู่ระหว่าง 55 ± 5 shore A

4.3 ความทนการขัดสี

เมื่อทดสอบตามข้อ 8.3 แล้ว ปริมาตรสูญเสียของแผ่นยางต้องไม่เกิน 400 mm^3

- 4.4 การยุบตัวเนื่องจากแรงอัด
เมื่อทดสอบตามข้อ 8.4 แล้ว การยุบตัวต้องไม่เกิน 25%
- 4.5 ความต้านแรงนีกข้าด
เมื่อทดสอบตามข้อ 8.5 แล้ว แผ่นยางต้องมีค่าความต้านแรงนีกข้าดไม่น้อยกว่า 30 kN/m
- 4.6 ความต้านแรงดึงและความยืดเมื่อขาด
เมื่อทดสอบตามข้อ 8.6 แล้ว แผ่นยางต้องมีค่าความต้านแรงดึงไม่น้อยกว่า 12 MPa และความยืดเมื่อขาดไม่น้อยกว่า 300%
- 4.7 การเร่งการเสื่อมอายุ
เมื่อทดสอบตามข้อ 8.7 แล้ว ต้องเป็นดังนี้
(1) ความแข็งเบลี่ยนแปลงได้ไม่เกิน 5 shore A จากค่าก่อนบ่มเร่ง
(2) ความต้านแรงดึงลดลงได้ไม่เกิน 25% จากค่าก่อนบ่มเร่ง
(3) ความยืดเมื่อขาดลดลงได้ไม่เกิน 50% จากค่าก่อนบ่มเร่ง

5. การบรรจุ

- 5.1 ให้หุ้มห่อหรือบรรจุแผ่นยางในภาชนะบรรจุที่เหมาะสม เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่งและการเก็บรักษา

6. เครื่องหมายและฉลาก

- 6.1 ที่วัสดุหุ้มห่อหรือภาชนะบรรจุแผ่นยางทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมาย แจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน และไม่ลับเลือนง่าย
 - (1) ชื่อผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้หรือชื่ออื่นที่สื่อความหมายว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้
 - (2) ความกว้าง x ความยาว x ความหนา เป็น cm x cm x mm
 - (3) เดือน ปีที่ทำ หรือรหัสรุ่นที่ทำ
 - (4) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศด้วย ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

7. การซักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

- 7.1 การซักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสินให้เป็นไปตามภาคผนวก ก.

8. การทดสอบ


8.1 ขนาด

(1) ความกว้างและความยาว

ให้ใช้เครื่องวัดละเอียดถึง 0.1 mm วัดความกว้างและความยาวของแผ่นยางด้านละ 3 จุด ซึ่งมีระยะห่างเท่าๆ กัน ดังแสดงในรูปที่ 1 แล้วหาค่าเฉลี่ยของค่าที่วัดได้ทั้ง 3 ค่า เป็นความกว้างหรือความยาวของด้านนั้น

(2) ความหนา

ให้ใช้เครื่องวัดละเอียดถึง 0.02 mm ตุ่มวัดความหนา 4 จุด รายงานค่าเฉลี่ย



รูปที่ 1 ตำแหน่งที่วัดความกว้างและความยาว
(ข้อ 9.1.1)

8.2 ความแข็ง

ให้ปฏิบัติตาม ISO 7619-1 ที่อุณหภูมิ $(23 \pm 2) {}^{\circ}\text{C}$

8.3 ความทนการขัดสี

ให้ปฏิบัติตาม ISO 4649 method A ที่อุณหภูมิ $(23 \pm 2) {}^{\circ}\text{C}$

8.4 การยุบตัวเนื่องจากแรงอัด

ให้ปฏิบัติตาม ISO 815 ที่อุณหภูมิ $(70 \pm 1) {}^{\circ}\text{C}$ เป็นเวลา $(24 \pm 1) \text{ h}$

8.5 ความต้านแรงฉีกขาด

ให้ปฏิบัติตาม ISO 34-1 method C

8.6 ความต้านแรงดึงและความยืดเมื่อขาด

ให้ทดสอบตาม ISO 37 ตัดชิ้นทดสอบเป็นรูปคลุมเบลล์ type 1 ที่อุณหภูมิ $(23 \pm 2) {}^{\circ}\text{C}$

8.7 การเร่งการเสื่อมอาゆ

ให้นึ่งเร่งตาม ISO 188 air-oven method ที่อุณหภูมิ $(70 \pm 1) {}^{\circ}\text{C}$ เป็นเวลา $(72 \frac{0}{-2}) \text{ h}$ และทดสอบตามข้อ 8.2 และข้อ 8.6

ภาคผนวก ก.

การซักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

(ข้อ 7.1)

- ก.1 รุ่น ในที่นี้ หมายถึง แผ่นยาง สี ลวดลาย รหัสและขนาดเดียวกันที่มีส่วนผสมของยางเหมือนกัน ที่ทำหรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน
- ก.2 การซักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการซักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้ หรืออาจใช้แผนการซักตัวอย่างอื่นที่เทียบเท่ากันทางวิชาการกับแผนที่กำหนดได้
- ก.2.1 การซักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบการบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก
- ก.2.1.1 ให้ซักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันตามจำนวนที่กำหนดในตารางที่ ก.1
- ก.2.1.2 จำนวนตัวอย่างที่ไม่เป็นไปตามข้อ 5. และข้อ 6. ต้องไม่เกินเลขจำนวนที่ยอมรับที่กำหนดในตารางที่ ก.1 จึงจะถือว่าแผ่นยางรุ่นนี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

ตารางที่ ก.1 แผนการซักตัวอย่างสำหรับการทดสอบการบรรจุและเครื่องหมายและฉลาก

(ข้อ ก.2.1.1)

ขนาดรุ่น หน่วย	ขนาดตัวอย่าง หน่วย	เลขจำนวนที่ยอมรับ
ไม่เกิน 150	2	0
151 ถึง 500	8	1
500 ถึง 1 200	13	2
1 201 ขึ้นไป	20	3

- ก.2.2 การซักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบขนาด และลักษณะทั่วไป

ก.2.2.1 ให้ซักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันจำนวน 5 แผ่น ต่อแผ่นยาง 1 000 แผ่น

ก.2.2.2 ตัวอย่างจะต้องเป็นไปตาม ข้อ 3. และ ข้อ 4.1 จึงจะถือว่าแผ่นยางรุ่นนี้ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

- ก.2.3 การซักตัวอย่างและการยอมรับการทดสอบคุณลักษณะที่ต้องการ ข้อ 4.2 ข้อ 4.3 ข้อ 4.4 ข้อ 4.5

ข้อ 4.6 และ ข้อ 4.7

ก.2.3.1 ให้ซักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากยางผสม (compound rubber) ที่ใช้ทำแผ่นยางที่ผสมในคราเดียวกัน และใช้ทำแผ่นยางรุ่นเดียวกัน จำนวนเพียงพอสำหรับการทดสอบ นำไปทำเป็นชิ้นทดสอบขนาดต่างๆ แล้วนำไปทำให้ยางคงรูป โดยใช้เวลาในการคงรูปที่ 90% ของยางคงรูปเต็มที่ ($t_c 90$) ดังนี้

แผ่นยางที่มีความหนา (2.0 ± 0.2) มิลลิเมตร
ชิ้นทดสอบที่มีความหนา (6.5 ± 0.5) มิลลิเมตร
ชิ้นทดสอบทรงกระบอกที่มีความหนา
 (12 ± 0.5) มิลลิเมตร

ทดสอบข้อ 8.5 ข้อ 8.6 และ ข้อ 8.7
ทดสอบข้อ 8.2 และ ข้อ 8.3
ทดสอบข้อ 8.4

ก.2.3.2 ตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 4.2 ข้อ 4.3 ข้อ 4.4 ข้อ 4.5 ข้อ 4.6 และข้อ 4.7 ทุกข้อ จึงจะถือว่าแผ่นยางรุ่นนี้
นั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

ก.3 เกณฑ์ตัดสิน

ตัวอย่างแผ่นยางต้องเป็นไปตามข้อ ก.2.1.2 ข้อ ก.2.2.2 และ ข้อ ก.2.3.2 ทุกข้อ จึงจะถือว่าแผ่นยางรุ่นนี้
เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้
